




PROPA-TRESS®



- 1 Revêtement en PVC souple orange
- 2 Renforcement textile
- 3 Tube intérieur en PVC noir spécial gaz

APPLICATIONS

Soudage et techniques connexes : alimentation en propane des chalumeaux, équipement des appareils de cuisson de plein air, chauffage : alimentation de postes radiants infrarouges pour l'industrie et les bâtiments d'élevage, passage de gaz (air ou gaz industriels).

MARQUAGE

PROPA-TRESS - 2 MPA (20bar) - Ø int [année de fabrication]* - [N° Lot]

* L'année de fabrication figurant sur le marquage n'est en aucun cas une année de péremption.

Tuyau souple renforcé pour le passage de gaz de pétrole liquéfié.

Conception trois couches, en PVC souple, avec renforcement en fibre polyester.

NE PAS UTILISER EN INTÉRIEUR

AVANTAGES

Les qualités des PVC qui le constituent assurent au PROPA-TRESS® souplesse, légèreté, excellente tenue au vieillissement et imperméabilité aux GPL.

Ce tuyau supporte bien les flexions répétées et l'écrasement.

RACCORDS

Raccords à embout cannelé ou gorge + colliers à bande, à tourillon ou à oreille(s). Raccords à coiffe. Le sertissage est possible avec des raccords non blessants. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 110 à 113 colonne A pour le recouvrement, colonne B pour la paroi intérieure.

										Orange
mm	mm	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	mm	25 m
6,3	+/- 0,4	12	+/- 0,4	2,85	98	80	20	44		051377
8	+/- 0,5	14	+/- 0,5	3	124	80	20	56		051388
9	+/- 0,5	16	+/- 0,5	3,5	164	80	20	63		051390