

GEBETANCHE GAZ

Fonctionnalité

- Résine d'étanchéité anaérobie au PTFE assurant l'étanchéité des raccords filetés métalliques.**
- Etanchéité des gaz combustibles (butane, propane, gaz de réseau (gaz naturel)) et air comprimé.
 - Les raccords doivent être des « raccords gaz » de type ISO 7 (dont la partie mâle est conique), avec étanchéité dans le filet.

Labels et Agréments



Certifié par Certigaz NF-RAC GAZ pour l'utilisation sur les installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes (arrêté du 23 février 2018).

Conforme à la norme EN 751-1 classe H

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Aspect	Gel
Couleur	Blanc / Crème
Densité (NF T 30-020)	1,14
Diamètre maximal des raccords	2"
Nature du raccord	Impérativement métallique (cuivre, laiton, acier,...) Tous les matériaux plastiques sont à proscrire
Démontable	Non démontable
Résistance en température	De -30°C à +150°C
Température minimale de mise en œuvre	A partir de +5°C
Temps ouvert sur Boulons APZn M10	15 minutes (selon la température et le jeu)
Temps de prise sur acier	20 à 60 minutes
Temps de polymérisation complète sur M10	
Acier	1 heure
Laiton	1 heure
Inox	3 heures
Remise en pression à 20°C	
1 pouce (acier)	5 bars = 20 minutes, 30 bars = 2 heures
2 pouces (acier)	5 bars = 30 minutes, 30 bars = 2 heures 30 minutes

Couple de déblocage

Sur APZn M10 : >20 N.m (1H30)

Sur Laiton M10 : >15 N.m (1H)

Sur Inox M10 : >5 N.m (1H30)

Mise en œuvre

Préparation

- Si nécessaire brosser les raccords afin d'ôter toute particule adhérente.
- Dégraisser avec un solvant type acétone, acétate d'éthyle ou alcool (éviter les solvants gras type White spirit) puis sécher les deux parties à assembler.

Mode d'emploi

- Secouer le produit dans son emballage fermé.
- Enduire le produit sur les 4 premiers filets de la partie mâle, en lissant le produit pour éviter les bulles d'air. L'enduction doit être faite sur la totalité de la circonférence du raccord.
- Visser la partie femelle.
- Serrer à la clé (R1/4: 15 Nm ; R1/2: 25 Nm ; R1"1/2: 80 Nm). S'assurer qu'au moins 4 filets sont en prise.
- Essuyer l'excès de produit.
- Laisser polymériser le temps nécessaire.

Consommation

Un flacon permet de réaliser 100 raccords de 1".

Nettoyage du matériel

Le produit avant polymérisation se nettoie à l'aide de solvant.

Le produit polymérisé ne peut s'enlever que par action mécanique (ponçage).

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur www.geb.fr.

Astuce

Une étanchéité réussie est basée sur une bonne préparation des supports.

Stockage

Stocker à une température comprise entre +5°C et +25°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Tri des emballages et déchets

Se référer aux indications mentionnées sur l'emballage du produit et aux règles locales applicables.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – France
Tél : 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax : 33 (0)1.48.17.98.00 - www.geb.fr

Tableau de la gamme Gebétanche :
Les éléments présents dans ce tableau constituent une aide à la sélection.

Produits		Gebétanche Eau Potable RT1	Gebétanche Chauffage	Gebétanche 82	Gebétanche Gaz	Gebétanche Hydrocarbures
						
Fluides	Eau potable	✓	-	-	-	-
	Eau et vapeur d'eau	✓	✓	✓	-	-
	Air comprimé	✓	✓	✓	✓	-
	Gaz	-	-	-	✓	-
	Huiles et hydrocarbures	-	✓	✓	-	✓
Démontable		Jusqu'à 1"	Non	Non	Non	Non
T°C d'utilisation en continu	Eau	150°C	110°C	110°C	-	-
	Autres fluides	-	110°C	110°C	150°C	150°C
Remise en pression		10 min jusqu'à 5 bars	15 min jusqu'à 4 bars	15 min jusqu'à 4 bars	20 min jusqu'à 5 bars	15 min jusqu'à 2 bars

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr>, que vous êtes en possession de la dernière version.