

JOINT & FIX CRISTAL

Fonctionnalité

Mastic d'étanchéité et de collage mono-composant à base de MS Polymère/STP (Polymère à Terminaison Silane) réticulant au contact de l'humidité ambiante et présentant une transparence incomparable ainsi il allie esthétique, performance et polyvalence. Sans solvant.

- Joints d'étanchéités élastiques autour des appareils sanitaires : lavabos, vasques, bacs et cabines de douche, baignoires, éviers, meubles de salles de bain, plan de travail en marbre ou granit (la qualité de ces deux matériaux étant variable, un essai préalable est conseillé).
- Collage d'éléments lourds (baignoires, lavabos, bacs à douche, parois de douche...), et d'éléments de décoration (miroirs, tablettes, porte-serviettes, plinthes, moulures...)
- Effet cristal : transparence incomparable, il s'accorde parfaitement à toutes les surfaces et peut être utilisé pour les loisirs créatifs.

Labels et Agréments

Marquage CE : DOP n° 22500012-1

- **Mastic utilisé pour éléments de façade : EN 15651-1 F-INT**
- **Mastic pour joints sanitaires : EN 15651-3 S**

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Couleur	Transparent
Aspect	Pâte thixotrope (ne coule pas)
Type de Mastic	Mastic-colle élastomère neutre à base de MS polymère / STP
Odeur	Aucune
Température d'application	De +5°C à +40°C
Temps de formation de peau	20 min
Vitesse de prise	3 mm les premières 24h
Sur joint réticulé :	
Dureté shore A	30
Module d'élasticité à 100%	0.9 MPa
Allongement à la rupture	150%
Résistance à la charge ¹	16 kg/cm ²
Tenue à la température	De -20°C à +90°C
Résistance	Très bonne au vieillissement, aux intempéries et aux UV

Adhérence	Excellente sur tous supports courants poreux ou non poreux, même humides (émail, matériaux acryliques, grès, acier, acier inoxydable, acier électrozingué, aluminium brut et anodisé, béton, bois, verre, PVC, polycarbonate, surfaces peintes, sauf bitume, PE, PP et PTFE)
Mise en peinture	Oui avec une peinture acrylique Remarque : - sur un joint soumis à de forts mouvements, la peinture ne pourra que craqueler, faute d'une élasticité suffisante. - Il est conseillé de peindre sur le joint humide ou dans les 2 heures qui suivent l'application. Au-delà des problèmes d'application peuvent survenir avec certaines peintures.

¹ valeur maximale observée sur un collage avec supports poreux ou non poreux soumis à un effort de cisaillement.

Remarque : toutes ces données sont mesurées à 23°C et 55% d'humidité relative. Selon les conditions de réticulation, ces temps peuvent donc varier.

Mise en œuvre

Préparation

- Les supports doivent être propres et dégraissés (suivant les surfaces, avec de l'alcool ou de l'acétone par exemple).

Mode d'emploi

Réalisation d'un joint :

Dimensionnement des joints :

Largeur en mm	5/6	7/9	10/12	12/15
Profondeur en mm	5	6	7	8

- Pour les joints de largeur supérieure à 16 mm, on préconise, en général, de ne pas dépasser la moitié de la largeur de joint pour la profondeur. Pour les joints trop profonds, limiter la profondeur par une mousse cellulaire.
- Pour les joints de baignoires soumis à des mouvements, éviter les joints trop petits car l'allongement du mastic est proportionnel à son épaisseur.
- Couper l'extrémité de la buse, à un diamètre légèrement inférieur à celui du joint.
- Lisser au plus tard dans les 10 minutes après la pose.
- Attendre 2 à 3 heures avant d'utiliser les appareils sanitaires, 24 heures avant projection d'eau direct.

Réalisation d'un collage :

- Pour les surfaces plastiques, il est préférable de supprimer le « brillant » de la surface à coller par une légère abrasion (laine d'acier fin ou le rouleau d'atelier GEB grain 120)
- Déposer le collage en cordon linéaire, en zigzag ou par plots en couvrant l'ensemble de la surface à coller et en évitant les épaisseurs importantes. Sur des surfaces planes, des cordons de 2 mm de diamètre sont adéquats (canule son découpée).
- Mettre en place l'objet à fixer en appuyant fortement.
- Maintenir le collage environ 1 minute (exemple d'éléments : patères 3 portants en bois, porte savon en PVC, porte verre en bois, carrelage 120x120 mm²). Attendre au moins 12 heures avant d'utiliser l'élément collé.
- Pour les objets lourds, étayer et attendre au moins 24h (temps à adapter en fonction du poids de l'élément collé).

Consommation

En fonction des dimensions de joint et de l'application, une cartouche de 280 mL permet de réaliser un joint d'une longueur (la longueur du joint est exprimée en mètres) :

Profondeur en mm	Largueur en mm					
	6	8	10	12	14	16
5	9.3	7.0	5.6	4.6	4.0	3.5
6	-	5.8	4.6	3.8	3.3	2.9
7	-	-	4.0	3.3	2.8	2.5
8	-	-	-	-	2.5	2.1

Nettoyage du matériel

L'excès de mastic frais non durci peut être enlevé avec du white-spirit, de l'éthanol ou de l'éthanol.

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur www.geb.fr .

Si le produit est soumis à la réglementation détergence : Liste des composants sur demande à l'adresse reach@geb.fr

Si le produit est soumis à la réglementation biocide ou s'il contient un biocide pour le protéger : Consulter la Fiche de Données Sécurité – Merci de veiller à un usage responsable des produits employés.

Astuce

Pour la réalisation d'un joint, délimiter préalablement de celui-ci en posant un ruban adhésif que l'on enlèvera immédiatement après le lissage.

Observations

Pour les utilisations sur pierres naturelle (marbre, granit, ...) il est recommandé d'effectuer un essai préalable sur une partie cachée.
Ne corrode pas les métaux.

Stockage

Stocker à une température comprise entre -5°C et +30°C.
La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Tri des emballages et déchets

Se référer aux indications mentionnées sur l'emballage du produit et aux règles locales applicables.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr>, que vous êtes en possession de la dernière version.