TECHNI-SYSTEM

COMUS

Industrie Bois

ISOLANE
2110

DESTINATION : Vernis isolant polyuréthane bi-composant. Permet d'isoler avant toute mise en peinture ou vernis, les supports médium, MDF, les bois exotiques, les anciens fonds après décapage complet.
A utiliser avec DURCISSEUR ISOLANE N°15

PROPRIETES ET AVANTAGES :
Isolation du support avant toute application
Egrenage et jexage avant tout recouvrement
Recouvrable par tout type de vernis, peinture ou lasure.

SUPPORTS : Bois et dérivés

MATERIEL D'APPLICATION :
Brosse, pistolet pneumatique
Destiné à une application en atelier

TEINTE ET ASPECT : **Coloris :** Transparent

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification AFNOR	NF T.36.005 - Famille I - Classe 6a1
Directive européenne COV 2004/42	Produit pour l'industrie de l'ameublement : non concerné par la directive européenne COV 2004/42.
Densité à 20°C	0,900 ± 0,005
Viscosité à 20°C	10 secondes - AFNOR 4
Liant	Polyuréthane
Extrait sec en poids	10 % ± 2
Solvants	Ester, aromatiques
Rendement	10 à 12 m²/ L /couche selon l'application
Conservation	36 mois en emballage d'origine fermé

CONDITIONNEMENTS : 1L - 5L

HYGIENE ET SECURITE :
Produit contenant des isocyanates, réservé aux utilisateurs professionnels.
Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com
Produit dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

TECHNI-SYSTEM®

COMUS®

ISOLANE
2110

CARACTERISTIQUES D'APPLICATIONS :

De 1 à 2 couches
De 10 à 12 m² / L / couche

Air ambiant : 20°C / Hygrométrie : 70%

Sec au toucher : 1 heure
Recouvrable : 4 heures minimum
12 heures maximum *(au-delà, procéder à un égrenage)*

Nettoyage du matériel : Diluant Nettoyant 2550.

CONSEILS D'APPLICATION :

Observations : bien mélanger avant emploi.

PROCESSUS	ASPECT	POUR L'UTILISATION A 1 LITRE DE PRODUIT, AJOUTER :		CONSERVATION DU MELANGE	MATERIEL D'APPLICATION	TEMPS DE SECHAGE	
DESIGNATION		DURCISSEUR	DILUANT			AU TOUCHER	RECOUVRABLE
1 – ISOLATION DU SUPPORT ISOLANT PU ISOLANE		DURCISSEUR ISOLANE N° 15 1 L		24 H	BROSSE, PISTOLET	1 H	4 H MINIMUM 12 H MAXIMUM
PREPARATION DE SURFACE					APRES SECHAGE EGRENAGE PAPIER ABRASIF 240* ET LAINE D'ACIER 000		
2 - MISE EN OEUVRE DES SYSTEMES DE PEINTURES ET VERNIS CELLULOSIQUE PRECATALYSE POLYURETHANE ALKYDE GLYCERO							

(1) Temps conseillé avant mise en service et utilisation

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur. Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS SAS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS - 2 rue Henri Rol Tanguy - 91180 St Germain Lès Arpajon - Tel : 01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

EDITION MAI 2016. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE