

DESTINATION : Teinte à bois, en phase solvant, pour la mise en teinte de tout mobilier ou agencement décoratif d'intérieur en bois, sec et vierge de tout produit, à l'exception des bois difficilement teintables : merisier, hêtre, sapin.

PROPRIETES ET AVANTAGES : Recouvrable par les vernis alkydes, cellulosiques, précatalysés, polyuréthanes et acryliques.
Séchage rapide.
Bonne solidité à la lumière.
Ne relève pas les fibres du bois.
Pouvoir tinctorial élevé.
Teintes miscibles entre elles, pour obtenir différents coloris, possibilité d'éclaircir par addition de la teinte incolore Réf. 1000.

SUPPORTS : Tous les bois durs (Chêne, Frêne, Châtaignier)

MATERIEL D'APPLICATION : Eponge, brosse, pistolet pneumatique
Destiné à une application en atelier

TEINTE ET ASPECT :
Aspect : Transparent
Coloris : Se reporter au nuancier COMUS INDUSTRIE BOIS (13 teintes + Incolore)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification AFNOR	Non concerné
Directive européenne COV 2004/42	Produit pour l'industrie de l'ameublement : non concerné par la directive européenne COV 2004/42.
Densité à 20°C	0,850 à 0,870 selon les teintes
Viscosité à 20°C	15 à 18 secondes - AFNOR 4
Liant	Cellulosique
Extrait sec en poids	4 à 6 % selon les teintes
Solvants	Cétone, alcool
Rendement	10 à 12 m ² / L / couche selon l'application
Conservation	36 mois en emballage d'origine fermé

CONDITIONNEMENTS : 1L – 5L

HYGIENE ET SECURITE : **Produits réservés à un usage professionnel**
Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com



CARACTERISTIQUES

D'APPLICATIONS : De 1 à 2 couches
De 10 à 12 m² / L / couche

Air ambiant : 20°C / Hygrométrie : 70%

Hors poussière : 5 minutes
Sec au toucher : 10 minutes
Recouvrable : 30 minutes

DILUTION : Prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel : Diluant Nettoyant 2550

CONSEILS

D'APPLICATION : Observations : Bien mélanger avant emploi

SOLVACOLOR peut être utilisé sur les essences de bois suivantes:

Chêne
Châtaignier
Frêne
Noyer
Palissandre
Acajou
Bois Exotiques
Agglomérés
Médium

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur. Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS SAS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS - 2 rue Henri Rol Tanguy - 91180 St Germain Lès Arpajon - Tel : 01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

EDITION MAI 2016. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE