

# SINTOFER PRO Extra Sans Styène

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Blanc	Boîte 1,150 kg	22802



## DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic polyester bi-composants sans styrène, multifonction pour tous les travaux de réparation pour carrosserie.
- Mastic de ragréage allégé et extra fin.
- Applicable sur tôle normale, électro zinguée, vieilles peintures et éventuellement bois, béton et stratifié.
- Grande facilité d'application.
- Excellent garnissant.
- Bonne finesse.
- Séchage rapide.
- Grande facilité de ponçage à sec conservée dans le temps.
- Bonne flexibilité.
- Parfaite adhérence sur tous supports sauf téflon, polyéthylène et polypropylène.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teinte	Blanc
Type de liant	Polyester
Durcisseur	Péroxyde de dibenzoyl
Densité	1,15
Point éclair	31°C
Temps de travail	5 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur
Temps de séchage	30 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur
Ponçable et recouvrable	30 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur Grain P80 15 minutes à sec, P100 30 minutes à sec puis P240 à l'eau
Température d'application	5 à 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

## MISE EN OEUVRE

### PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer, dépolir et dégraisser le support.

### APPLICATION

- Mélanger 100g de mastic avec 2g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe de mastic pour 1 grain de café de durcisseur).
- Mastiquer la partie à réparer avec une cale ou une spatule métallique.

### FINITION

- Mastic compatible avec les apprêts polyuréthanes, polyester et tous les systèmes de finition carrosserie.

### NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone, acétate d'éthyle....

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS  
Parc d'activités de Napollon  
15 rue du Plantier  
13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60  
[www.sinto.fr](http://www.sinto.fr) - [www.sintoshop.fr](http://www.sintoshop.fr)

**SINTO**®

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.