

**TEINTE À BOIS**  
HYDRO-ALCOOL - SANS ODEUR  
**Hydrocolor**  
2015 - 2020  
Meuble et Agencement d'Intérieur

# Hydrocolor

## 2015 - 2020

### TEINTE À BOIS HYDRO-ALCOOL

- **DESTINATION** Mise en teinte de tout mobilier ou agencement décoratif d'intérieur en bois, sec et vierge de tout produit, recommandée pour les placages sensibles.
- **TYPE DE PRODUIT** Teinte hydro alcool
- **CLASSIFICATION** Famille - Classe hydro
- **CONDITIONNEMENTS** 5 L - 1 L
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
  - Aspect** Transparent
  - Coloris** Se reporter au nuancier *Techni-System* :  
Série 2015 : 11 tons bois + incolore  
Série 2020 : 6 teintes décoratives + blanc
  - Densité à 20 °C** 0,960 à 0,980 selon les teintes
  - Viscosité à 20 °C** 12 secondes - AFNOR 4
  - Extrait sec en volume en poids** 7 à 12 % selon les teintes
  - Solvants** Eau, alcool
- **CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION**
  - Dilution** Prêt à l'emploi. Dilution à 100 % eau pour la teinte blanche.
  - Séchage**
    - Air ambiant : 20° C
    - Hygrométrie : 70 %
    - Hors poussière : 5 minutes
    - Sec au toucher : 1 heure
    - Recouvrable : 2 heures
  - Rendement** 10 à 12 m<sup>2</sup> litre/couche selon l'application
- **PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES**

Recouvrable par les vernis alkydes, cellulosiques, précatalysés, polyuréthanes et acryliques.  
Séchage court. Bonne solidité à la lumière.  
Relève peu les fibres du bois.  
Pouvoir tinctorial élevé.  
Miscibles entre elles, pour obtenir différents coloris, possibilité d'éclaircir les tons bois par addition de la teinte incolore 1000 Série 2015. Les tons pastels décoratifs peuvent être réalisés par mélange du blanc 1009 avec les tons vifs - Série décorative 2020.

  - Supports** : Tous bois. Recommandée sur placages sensibles.
  - Matériel d'application** : Eponge, brosse, pistolet pneumatique
  - Nettoyage du matériel** : Eau
  - Observations** : Bien mélanger avant emploi
  - Conservation** : 1 an en emballage d'origine fermé

# TEINTES À UTILISER EN FONCTION DES ESSENCES DE BOIS

| ESSENCE DE BOIS | SOLVACOLOR | HYDROCOLOR | HYDROCOLOR |
|-----------------|------------|------------|------------|
| CHENE           | ■          | ■          | ■          |
| CHATAIGNIER     | ■          | ■          | ■          |
| FRENE           | ■          | ■          | ■          |
| HETRE           |            | ■          | ■          |
| MERISIER        |            | ■          | ■          |
| NOYER           | ■          | ■          | ■          |
| PIN             |            | ■          | ■          |
| PALISSANDRE     | ■          | ■          | ■          |
| AGGLOMERES      | ■          | ■          | ■          |
| MEDIUM          | ■          |            |            |
| ACAJOU          | ■          | ■          |            |
| BOIS EXOTIQUES  | ■          | ■          |            |

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
Laver à l'eau en cas de projection.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

*Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité*

Cette fiche technique a pour objet d'informer la clientèle sur les propriétés et les caractéristiques de nos peintures et vernis. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur.

Nos recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique.  
Les informations indiquées sur cette fiche remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes.



**SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DES PEINTURES ET VERNIS**

Rue Palmyre Pergod - 91180 St-Germain-lès-Arpajon - Tél. : 33 (0)1 69 88 13 10 - Fax : 33 (0)1 60 84 04 81