

SINTOBOIS Rebouche imperfections Pâte à bois à l'eau

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Chêne moyen	Tube 80 gr	37105
Merisier		37205
Acajou		37305
Chêne foncé		37405
Pin		37505
Blanc		37605
Chêne clair		37705
Naturel		37905
Chêne moyen	Tube 250 gr	37100
Chêne foncé		37400
Pin		37500
Blanc		37600
Chêne clair		37700
Naturel		37900



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Rebouche imperfections est une pâte à bois à l'eau prête à l'emploi pour la réparation de rayures, de petites fissures, trous de vers, éclats sur bois et dérivés.
- Pour des réparations supérieures à 3mm utiliser le Rebouche bois (réparation jusqu'à 1 cm), le Rebouche fentes et fissures ou le mastic Sintobois Reconstitue (angles et trous ou charges lourdes).
- S'applique sur tous supports bois (dur, tendre, aggloméré, contreplaqué...).
- Grande facilité d'application.
- Peu de retrait.
- Bonne adhérence.
- Grande facilité de ponçage à sec.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teintes	Chêne clair-Chêne moyen-Chêne foncé-Merisier Acajou-Pin-Naturel-Blanc
Type de liant	Résine hydrosoluble
Densité	1,36
Temps de travail	Illimité
Temps de séchage	2h30 pour une épaisseur de 2 mm
Ponçable et recouvrable	1h à plusieurs heures selon l'épaisseur appliquée Grain P100 à sec
Température d'application	10 à 30 °C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. A l'abri du rayonnement solaire, de la chaleur et du gel.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Sur bois sec, poncer dans le sens de la veine du bois à l'aide d'un papier de verre à grains fin.
- Dépoussiérer le support.

APPLICATION

- Appliquer la pâte à bois tel quel à l'aide d'une cale ou d'une spatule métallique en passes légères et répétées.
- Eviter des applications supérieures à 3 mm.

FINITION

- Après ponçage à sec la pâte à bois peut être teintée puis recevoir tous les produits de finition pour le bois : cire, vernis, lasure, peinture ou vitrifiant.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec de l'eau.
- Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, il est conseillé de nettoyer les outils dans un récipient et de laisser l'eau s'évaporer afin de jeter le résidu sec.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.