

POOL* MASTIC REPARATION FUITES

Fonctionnalité

Mastic époxy à deux composants coaxiaux pour reboucher, réparer et assembler rapidement les éléments en plastique rigides et semi-flexibles.

- Réparations et collages de plastiques tels que PVC, PVCC, ABS, à l'exception des polyoléfines (PE, PP) et du PTFE.
- Convient aussi pour la plupart des matériaux usuels (verre, bois, métal, cuivre, béton).

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Couleur durcisseur	Blanc cassé
Couleur résine	Blanc
Couleur du mélange	Blanc cassé
Temps de travail à 24°C	< 5 minutes
Temps de prise à 24°C	5 minutes
Temps de séchage avant utilisation	1 heure
Temps de durcissement complet	24 heures
<u>Après durcissement complet :</u>	
Densité	2
Tenue en température	+120°C en continu, +150°C en pointe
Tenue en pression	5 bars
Dureté shore D	85
Résistance	Excellente aux eaux de piscine traitées et solutions aqueuses salines.
Façonnage du produit	60 min après la pose, le mastic durci peut être percé, scié, limé, poncé, peint, travaillé comme un métal
Applicable sur surface humide	Oui

Mise en œuvre

Préparation

- En cas d'utilisation sur une canalisation sous pression, couper préalablement la pression/l'arrivée d'eau.
- Pour obtenir une meilleure adhérence, rendre les surfaces rugueuses, à l'aide d'une toile émeri ou d'un papier de verre.
- Les surfaces d'application doivent être propres, désoxydées et dégraissées (à l'acétone ou à l'alcool éthylique par exemple). Une surface sèche est toujours préférable.

- Utiliser des gants de protection appropriés.

Mode d'emploi

- Enlever le film protecteur uniquement sur la portion à couper puis couper la quantité désirée de mastic.
- Malaxer manuellement jusqu'à l'obtention d'une teinte uniforme (1 à 2 minutes).
- Appliquer le mélange dans les 2 minutes en débordant d'environ 2cm autour de la surface à réparer. Appuyer fortement autour de la zone à réparer en veillant à ne pas obstruer la canalisation en faisant pénétrer le mastic à l'intérieur. Pour les canalisations, pression coupée, réaliser un anneau entourant le tuyau avec le mastic.
- Couper l'excès de produit, de préférence avec un outil humide.
- Attendre au moins 1 heure avant d'utiliser la réparation.

Nettoyage du matériel

Le nettoyage du matériel se fait avec de l'acétone de préférence ou à défaut avec de l'alcool éthylique, avant durcissement du mastic.

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur www.geb.fr .

Si le produit est soumis à la réglementation détergence : Liste des composants sur demande à l'adresse reach@geb.fr

Si le produit est soumis à la réglementation biocide ou s'il contient un biocide pour le protéger : Consulter la Fiche de Données Sécurité – Merci de veiller à un usage responsable des produits employés.

Astuce

Pour obtenir un aspect lisse, lisser manuellement ou avec un chiffon humide juste après application et avant le durcissement.

Observations

Bien refermer l'emballage pour une meilleure conservation.

Stockage

Stocker à une température comprise entre +10°C et +25°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Tri des emballages et déchets

Se référer aux indications mentionnées sur l'emballage du produit et aux règles locales applicables.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr>, que vous êtes en possession de la dernière version.