VERNIS POLYURÉTHANE
FOND TRÈS GARNISSANT
Polistyl - 2060
Meuble de Cuisine et Salle de Bains
Agencement

Polistyl - 2060

VERNIS DE FOND P.U.

DESTINATION

Préparation des fonds sur bois brut ou teinté avant toute finition de mobilier d'intérieur ou agencement haut de gamme.

TYPE DE PRODUIT

Fond polyuréthane bicomposant à utiliser avec durcisseur n°16 ou NJ n°23

CLASSIFICATION

Famille polyuréthane

CONDITIONNEMENTS

25 L - 5 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Mat
Coloris	Laiteux
Densité à 20 °C	0,980 ± 0,005
Viscosité à 20 °C	40 secondes - AFNOR 4
Extrait sec en volume	42 % ± 2
en poids	42 % ± 2
Liant	Polyuréthane
Solvants	Ester

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Préparation du mélange	Vernis de fond P.U.	: 1 L
	Durcisseur n° 16	: 0,5 L
	ou durcisseur PU NJ n°23	: 0,5 L
Dilution	Diluant universel 2510	: 0,2 L
	Conservation du mélange	: 3 heures
Séchage	Air ambiant	: 20°C
	Hygrométrie	: 70 %
	Hors poussière	: 10 minutes
	Sec au toucher	: 30 minutes
	Recouvrable	: 1 heure
Rendement	8 à 10 m² litre/couche selon l'application	

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

Séchage rapide
Pouvoir garnissant exceptionnel
Facile à égrener
Excellente préparation du fond pour toute finition polyuréthane, précatalysé, cellulosique, acrylique

Supports	: Tous bois.
Matériel d'application	: Pistolet pneumatique, électrostatique, Airmix, Airless
Nettoyage du matériel	: Diluant universel 2510 ou Diluant nettoyant 2550
Conservation	: 1 an en emballage d'origine fermé

Système Polistyl - 2060

■ **DESTINATION :** Meuble de cuisine et de salle de bains - Agencement

4 OPÉRATIONS

PROCESSUS	ASPECT	POUR L'UTILISATION A 1 LITRE DE PRODUIT, AJOUTER :		CONSERVATION DU MÉLANGE	MATÉRIEL D'APPLICATION	TEMPS DE SÉCHAGE	
DÉSIGNATION		DURCISSEUR	DILUANT			AU TOUCHER	RECOUVRABLE
1 - MISE EN TEINTE A. TOUS BOIS TEINTE HYDROCOLOR 2015 TEINTE HYDROCOLOR 2020 **B. BOIS DURS** TEINTE SOLVACOLOR **2 - VERNIS DE FOND** VERNIS DE FOND PU POLISTYL VERNIS PU BICOUCHE POLISTYL		0,5 L DURCISSEUR PU N° 16 OU 23	PRET A L'EMPLOI PRET A L'EMPLOI PRET A L'EMPLOI DILUANT UNIVERSEL 2510 0,20 L	3 H 3 H	BROSSE, EPONGE, PISTOLET AVEC OU SANS ESSUYAGE 1 à 2 COUCHES AU PISTOLET	1 H 0 H 10 0 H 30 0 H 30	2 H 0 H 30 1 H 1 H
PREPARATION DE SURFACE					APRES SECHAGE, EGRENAGE PAPIER ABRASIF 240 ET LAINE D'ACIER 000		
3 - PATINE PATINE OMBREX			DILUANT PATINE 2520		1 COUCHE LEGERE AU PISTOLET	0 H 30	1 H
PREPARATION DE SURFACE					JEXAGE AVEC LAINE D'ACIER 000		
4 - VERNIS DE FINITION VERNIS PU POLISTYL	SATINE OU BRILLANT*	0,5 L DURCISSEUR PU N° 16 OU 23	DILUANT UNIVERSEL 2510 0,20 L	3 H	AU PISTOLET 1 A 2 COUCHES 1 COUCHE	0 H 30	3 H (1)

(1) Temps conseillé avant mise en service et utilisation

Pour obtenir une finition à pores pleins, appliquer 2 couches "mouillé sur mouillé" à 30 mn d'intervalle.

*Ne pas utiliser la finition brillant 100 en système bi-couche

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Facilement inflammable
Contient des xylènes

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.
Irritant pour la peau.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.
Ne pas fumer.
Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité

Cette fiche technique a pour objet d'informer la clientèle sur les propriétés et les caractéristiques de nos peintures et vernis. Les renseignements qu'elle conporte sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur.
Nos recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique.
Les informations indiquées sur cette fiche remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes.

SEPV

SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DES PEINTURES ET VERNIS
Rue Palmyre Pergod - 91180 St-Germain-lès-Arpajon - Tél. : 33 (0)1 69 88 13 10 - Fax : 33 (0)1 60 84 04 81