Everad Adhesives SAS I Parc d'activités de la Mossig I F-67520 Marlenheim I France
T +33 (0)3 88 59 27 37 **F** +33 (0)3 88 87 67 93 I **E** contact@everad-adhesives.com
www.everad-adhesives.com

everad
Sticking ideas

CONTACT -> contact@everad-adhesives.com
Nous serons heureux de pouvoir vous donner de plus amples informations sur nos dernières innovations.

Everad® ADF 6113

Colle spéciale feutres de protection des liners de piscines

Description

Everad® ADF 6113 est une colle à base de polymères synthétiques.
Conditionnement :
Seau 5 kg.
Base :
Emulsion aqueuse de résines synthétiques.
Couleur :
Blanche.

Utilisation conseillée

Everad® ADF 6113 est une colle utilisée pour le collage des feutres de protection des liners pour piscines, sur polystyrène ou béton.
De nombreuses autres utilisations sont possibles après essais préliminaires.
Avant toute utilisation industrielle, s'assurer par des essais que le produit correspond bien à l'utilisation souhaitée.

Mise en œuvre

Mise en œuvre :
Climatiser tous les matériaux avant usage de la colle. Encollage généralement simple, mais un double encollage permet un meilleur mouillage sur des supports difficiles.
Les valeurs peuvent varier en fonction des matériaux et des conditions de travail.
Préparation :
Les supports doivent être secs, propres et dépoussiérés.
Quantité d'application :
100 à 250 g/m² selon le mode d'application et la nature des supports.
Méthode d'application :
Application manuelle : encoller la surface au rouleau ou à la spatule crantée. Afficher le contre-matériau de suite ou dans les 15 minutes qui suivent l'encollage. Ce laps de temps peut varier en fonction des conditions climatiques.
Dilution :
A l'eau si nécessaire.
Nettoyage du matériel d'application :
A l'eau.
Temps de séchage :
Variable selon supports.
Prise définitive :
Après 72 heures.

Propriétés physiques et chimiques à l'état liquide

Densité :
Env. 1,08 g/cm³.
Viscosité :
Env. 28 000 mPa.s (Brookfield B6V20 à 20°C).
Viscosité mesurée après fabrication. Les valeurs peuvent subir des fluctuations à la hausse ou à la baisse lors du stockage du produit.
Température minimale d'utilisation:
+ 5°C.
Inflammabilité :
Ininflammable.
Résistance au gel :
Craint le gel.

Propriétés du film

Collant superficiel :
Aucun.
Couleur :
Translucide.

Nettoyage

A l'eau tant que la colle est fraîche.
Utiliser des solvants courants (alcool, acétone) pour le film sec (précautions d'emploi à respecter ; vérifier sur une petite zone pour essai).

Sécurité au travail

Consulter la fiche de sécurité avant utilisation. Aucune précaution particulière n'est exigée par la législation du travail. Pour éviter tous risques d'allergies, nous vous conseillons de travailler avec des gants ou de protéger les mains à l'aide d'une crème protectrice.

Stockage

24 mois après production dans nos emballages d'origine hermétiquement clos, stockés dans un local sec et tempéré.

Garantie
Nous garantissons la qualité irréprochable et constante de ce produit fabriqué conformément aux normes de qualité ISO. Nos recommandations d'application et les conditions indiquées émanent d'une longue expérience et sont confirmées par la pratique. Les matériaux auxquels ce produit sera associé, de même que les conditions dans lesquelles il sera utilisé peuvent toutefois influer sensiblement sur ses propriétés. D'où la nécessité, pour ses utilisateurs, d'effectuer des essais préalables. Nous vous recommandons de consulter préalablement notre service technique pour toute application ou condition de mise en œuvre s'écartant de nos recommandations. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.