KLEIBERIT 320.0

Collage PVAC

Domaine d'application
- Collage de montage
- Collage de placage
- Collage de panneaux stratifiés
- Fabrication de couches centrales
- Collage d'agglomérés et de MDF
- Collage de joints et cadres en bois durs et tendres

Avantages
- Dans le cas de collages de placage, bonne résistance après mouillage ou utilisation de teintes à base d'eau.
- Temps ouvert favorable
- Temps de prise court dans le cas de collage à chaud et à froid
- Pouvoir collant élevé sur bois durs et bois tendres

Caractéristiques du collage
- Très bonne résistance à l'eau en cas d'action de courte durée - Qualité de collage D2 selon DIN EN 204
- Film de colle très résistant, n'abîmant pas les outils

Caractéristiques de la colle

Base:	dispersion PVAC
Densité à 20°C	env. 1,25 g/cm³
pH:	env. 7
couleur :	beige
Viscosité à 20 °C Brookfield RVT br. 6/20 tr/mn:	15.000 ± 2.000 mPa.s
Consistance:	de viscosité moyenne, application facile
Temps ouvert à 20 °C:	env. 10 minutes
Point blanc:	+ 6 °C
Identification:	consulter notre fiche de données de sécurité

Méthodes d'application
- Avec pinceau ou spatule dentée
- Avec systèmes encolleurs manuels tels que rouleau encolleur ou pot sous pression
- Avec encolleuses automatiques (systèmes à 2 et 4 rouleaux)
- Avec pistolet

Application
Les matériaux à coller doivent être secs, exempts de poussière et de graisse et climatisés. Humidité du bois : 8 - 12 %, max. 15 %. Température d'application idéale : 18 - 20 °C. Ne pas travailler en-dessous de + 10 °C. KLEIBERIT 320.0 est prête à l'emploi. Toute addition de diluant ou solvant d'allongement modifie la qualité de la colle.

Grammage :
100-150 g/m² pour application automatique
150-200 g/m² pour application manuelle

Temps ouvert : env. 10 minutes
Le temps ouvert dépend du grammage, de la capacité d'absorption du matériau, de l'humidité de l'air et du bois ainsi que de la température

Temps de pressage :

Collage de joints	20°C	env. 10 mn
Collage de joints, une face préchauffée	50°C	3 - 5 mn
Collage de corps de meubles	20°C	10 - 12 mn
Collage de placages	20°C	10 - 12 mn
Collage de placages	80°C	2 - 4 mn
Collage de surfaces (panneaux stratifiés)	20°C	15 - 20 mn
Collage de surfaces (panneaux stratifiés)	50°C	6 - 8 mn

Ces indications sont données à titre indicatif, sans engagement de notre part; elles ont été déterminées pour une humidité du bois de 10 %. Une multitude de facteurs intervient dans les différentes étapes du collage et peut influencer le résultat du collage. L'utilisateur doit de ce fait procéder impérativement à des essais sur place.

© KLEIBERIT SE & Co. KG

KLEIBERIT SE & Co. KG, Max-Becker-Str. 4, 76356 Weingarten/Germany
Phone: +49 7244 62-0, Fax: +49 7244 700-0
Email: info@kleiberit.com, **www.kleiberit.com**

KLEIBERIT Chimie S.a.r.l., 2, rue Thomas Edison, 67450 Mundolsheim/France
Tél.: +49 7244 62-152, Fax: +49 7244 700-152
Email: info.france@kleiberit.com

KLEIBERIT 320.0

Nettoyage
Les encolleuses, outils d'application et emballages peuvent être nettoyés à l'eau.

Conditionnement

Seau en matière plastique	6 kg net
Seau en matière plastique	10 kg net
Seau en matière plastique	35 kg net
Fût en matière plastique	120 kg net
IBC	1200 kg net

Autres conditionnements sur demande

Stockage
KLEIBERIT 320.0 peut être stockée pendant un an environ, à 20 °C et dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.
Sa tenue à la température pendant le transport est -25°C.
Avant emploi porter à température ambiante (20°C) et bien remuer pour homogénéiser.

M6 28.01.2021 ; remplace les versions précédentes

© KLEIBERIT SE & Co. KG

Elimination des déchets
Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables.

Service
Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n´excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.

KLEIBERIT SE & Co. KG, Max-Becker-Str. 4, 76356 Weingarten/Germany
Phone: +49 7244 62-0, Fax: +49 7244 700-0
Email: info@kleiberit.com, **www.kleiberit.com**

KLEIBERIT Chimie S.a.r.l., 2, rue Thomas Edison, 67450 Mundolsheim/France
Tél.: +49 7244 62-152, Fax: +49 7244 700-152
Email: info.france@kleiberit.com