

JOINT FIBRE POUR RACCORDS pour eau froide sanitaire



6

JOINTS ROUGE - ÉPAISSEUR 1.5 MM

DIM.	Ø INT.	Ø EXT.
1/4	7	11
3/8	9	14,5
1/2	12	18
5/8	14	20
3/4	16	24
3/4 éplt.	18	24
7/8	20	27
1"	22	30
1"1/4	30	38
1"1/2	35	45
2"	45	55

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Densité : 1.30 g/cm³
 Résistance à l'impact : > 700 Kp/cm²
 Charge à la rupture longitudinale : 1930 N/15 mm
 Ratio de charge : 0.6
 Module élastique longitudinal : > 700 Kp/cm²
 Module élastique transversal : > 450 Kp/cm²
 Élongation longitudinal à la rupture : > 7 %
 Élongation transversal à la rupture : > 8 %

LIMITES D'UTILISATION *

Température maxi : 70 °C
 Température mini : - 30 °C
 Pression : 10 bars
 * : valeurs non associées

COMPOSITION

Matière cellulosique statifiée mono-composant, vulcanisée par hydrolyse de la cellulose au moyen d'un acide (chlorure de zinc ou acide sulfurique), séchée et traitée afin d'obtenir un matériau homogène

QUALITÉS

Excellente résistance à la compression et à la friction
 Bonne résistance au vieillissement et à la corrosion
 Insensibilité à l'action des huiles, des graisses, des essences et des solvants
 Imputrescible
 Faible conductibilité thermique
 Inertie chimique, non toxique