

## FICHE TECHNIQUE COMBICOLOR® AEROSOLS MARTELÉ 7300

### DESCRIPTION

Les CombiColor® Aérosols Martelé 7300 RUST-OLEUM sont des peintures à base de résine alkyde modifiée à l'uréthane. Ces produits sont exempts de plomb et de chromate et contiennent des pigments anticorrosion pour une protection renforcée.

### UTILISATIONS RECOMMANDÉES

CombiColor Aérosols Martelé 7300 sera appliqué directement sur acier nu, dérouillé manuellement ou sur acier recouvert du CombiPrimer Anticorrosion Aérosol 3369/3380.

CombiColor Aérosols Martelé 7300 est conçu pour les petits travaux de maintenance peinture, ou pour effectuer des retouches.

CombiColor Aérosols Martelé 7300 sera utilisé en milieu industriel peu agressif, humidité normale, ainsi que pour des applications en intérieur.

### DONNÉES TECHNIQUES

Aspect: Martelé  
Couleur: Consulter le nuancier  
Gaz propulseur: Butane/propane  
Teneur en VOC: 532 - 540 g/l

**Temps de séchage** 20°C/50% HR

Au toucher: 1½ heures  
Manipulable: 4 heures  
Recouvrable: après 2 heures  
Dur à cœur: 7 jours

Résistance chaleur: 90°C (chaleur sèche) ; au delà de 60°C, une décoloration peut se produire.

### CONSUMMATION

Théorique : 2 - 3 m<sup>2</sup> par aérosol (400 ml)

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

### PREPARATION DE SURFACE

Dégraissier et éliminer toutes salissures par nettoyage avec les moyens appropriés.

Appliquer en couche générale ou en retouche le primaire RUST-OLEUM recommandé. Dépolir les anciennes peintures en bon état pour rendre la surface légèrement rugueuse. La surface doit être propre et sèche durant l'application. Galvanisé, zinc et aluminium seront préalablement recouverts du CombiPrimer Accrochage Aérosol 3302 RUST-OLEUM.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Retirer le capuchon. Remuer énergiquement l'aérosol pendant au moins une minute suivant le début du bruit des billes métalliques de mélange. Remuer régulièrement pendant l'application. Tenir l'aérosol à environ 25 cm de la surface. Faire un mouvement de va et vient tout en restant bien parallèle à la surface. Veiller à ce que l'aérosol soit en mouvement au moment où le bouton poussoir est pressé, ceci afin d'éviter les coulures. Pulvériser plusieurs couches minces à quelques minutes d'intervalle de manière à atteindre l'épaisseur de film. Après chaque utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser pendant 2 à 3 secondes afin de purger la valve.

### CONDITIONS D'APPLICATION

Pour des résultats optimaux, l'humidité relative sera inférieure à 85%, et la température de l'aérosol, et du support sera supérieure à 10°C.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A.S**  
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle  
NE1 3DY  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)

**FICHE TECHNIQUE      COMBICOLOR® AEROSOLS MARTELÉ 7300**

**SECURITÉ**

Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

**DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE**

5 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A.S**

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**

Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle  
NE1 3DY  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)