## Composition chimique type


| SiO <sub>2</sub> | sup. à | 98,94 | %   |
|------------------|--------|-------|-----|
|                  | moy. à | 0,069 | %   |
| $Al_2O_3$ .      | moy. à | 0,348 | %   |
| CaO              | moy. à | 0,047 | %   |
| K.O              | mov à  | 0 160 | 0/_ |

## Caractéristiques physiques types

| densité réelle (Pycnomètre)             | 2,65    |
|---|---------|
| dureté (Mohs)                           | 7       |
| pH                                      | # 7,5   |
| densité apparente sable sec ("Prolabo") | 1,5     |
| perte au feu (à 1000°C)                 | 0,10    |
| résistance pyroscopique (SFC ISO R528)  | 1750 °C |
| coefficient d'uniformité (CU)           | 1,46    |
| TEN                                     | 0,44 mm |

# **GRANULOMETRIE MOYENNE STATISTIQUE**

(% en masse - Valeurs indicatives)




### TAMISAGE AFNOR X.11-507

| ALION ALIE-301   |         |  |
|------------------|---------|--|
| ouverture        | refus   |  |
| des mailles      | cumulés |  |
| μm               | %       |  |
| > 1250 µm        | 0,0     |  |
| $> 1000 \ \mu m$ | 0,0     |  |
| > 800 µm         | 3,5     |  |
| > 630 µm         | 45,0    |  |
| > 500 µm         | 80,2    |  |
| $>$ 400 $\mu m$  | 97,6    |  |
| > 315 µm         | 99,6    |  |
| > 250 µm         | 99,8    |  |
| > 200 µm         | 99,9    |  |
| > 160 µm         | 99,9    |  |
| > 0 µm           | 100,0   |  |
|                  |         |  |

#### CORRESPONDANCE Série R20 ISO 565

| ouverture   | refus   |
|-------------|---------|
| des mailles | cumulés |
| μm          | %       |
| > 2000 µm   | 0,0     |
| > 1400 µm   | 0,0     |
| > 1000 µm   | 0,0     |
| > 630 µm    | 45,0    |
| > 500 µm    | 80,2    |
| > 315 µm    | 99,6    |
| > 250 µm    | 99,8    |
| > 180 µm    | 100,0   |
| > 125 µm    | 100,0   |
| > 63 µm     | 100,0   |
| passe       | 0,0     |



| Classe<br>µm | refus<br>par tamis<br>% |
|--------------|-------------------------|
| > 1250 µm    | 0,0                     |
| 1250-1000 μm | 0,0                     |
| 1000-800 μm  | 3,4                     |
| 800-630 µm   | 41,5                    |
| 630-500 µm   | 35,3                    |
| 500-400 μm   | 17,3                    |
| 400-315 μm   | 2,0                     |
| 315-250 μm   | 0,2                     |
| 250-200 μm   | 0,1                     |
| 200-160 μm   | 0,0                     |
| Passant      | 0,1                     |

|                    | refus     |
|--------------------|-----------|
| Classe             | par tamis |
| μm                 | %         |
| > 2000 µm          | 0,0       |
| <b>2000-1400μm</b> | 0,0       |
| 1400-1000µm        | 0,0       |
| 1000 - 630µm       | 44,9      |
| 630 - 500 μm       | 35,3      |
| <b>500-315</b> μm  | 19,4      |
| 315 - 250 μm       | 0,2       |
| 250 - 180 μm       | 0,2       |
| 180 - 125 μm       | 0,0       |
| 125 - 63 µm        | 0,0       |
| < 63 µm            | 0,0       |



Réf : 2014-1



SITE DE PRODUCTION d'HOSTUN 3 Les Merles 26730 HOSTUN

Tel: +33 (0)4 75 05 81 00 Fax: +33 (0)1 53 31 37 48

site web : www.Sibelco.fr

# Composition chimique type


| SiO <sub>2</sub> sup. à               | 99,13 | % |
|---------------------------------------|-------|---|
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> moy. à | 0,063 | % |
| $Al_2O_3$ moy. à                      | 0,329 | % |
| CaO moy. à                            | 0,046 | % |
| K <sub>2</sub> O moy. à               | 0,129 | % |

## Caractéristiques physiques types

| densité réelle (Pycnomètre)             | 2,65    |
|---|---------|
| dureté (Mohs)                           | 7       |
| pH                                      | # 7,5   |
| densité apparente sable sec ("Prolabo") | 1,5     |
| perte au feu (à 1000°C)                 | 0,14    |
| résistance pyroscopique (SFC ISO R528)  | 1750 °C |
| coefficient d'uniformité (CU)           | 1,5     |

# **GRANULOMETRIE MOYENNE STATISTIQUE**

(% en masse - Valeurs indicatives)




### TAMISAGE AFNOR X.11-507

| 7 11 11 0 11 7 11 1 1 0 0 1 |         |  |
|-----------------------------|---------|--|
| ouverture                   | refus   |  |
| des mailles                 | cumulés |  |
| μm                          | %       |  |
| $> 2000~\mu m$              | 0,0     |  |
| > 1600 µm                   | 0,1     |  |
| > 1250 µm                   | 8,3     |  |
| $> 1000 \ \mu m$            | 35,1    |  |
| > 800 µm                    | 71,7    |  |
| > 630 µm                    | 92,2    |  |
| > 500 µm                    | 97,6    |  |
| > 0 µm                      | 100,0   |  |
|                             |         |  |

### CORRESPONDANCE Série R20 ISO 565

| ouverture   | refus   |
|-------------|---------|
| des mailles | cumulés |
| μm          | %       |
| > 2000 µm   | 0,0     |
| > 1400 µm   | 4,3     |
| > 1000 µm   | 35,1    |
| > 630 µm    | 92,2    |
| > 500 µm    | 97,6    |
| > 315 µm    | 100,0   |
| > 250 µm    | 100,0   |
| > 180 µm    | 100,0   |
| > 125 µm    | 100,0   |
| > 63 µm     | 100,0   |
| passe       | 0,0     |



|                | refus     |
|----------------|-----------|
| Classe         | par tamis |
| μm             | %         |
| $> 2000~\mu m$ | 0,0       |
| 2000-1600 μm   | 0,1       |
| 1600-1250 μm   | 8,2       |
| 1250-1000 μm   | 26,9      |
| 1000-800 μm    | 36,5      |
| 800-630 μm     | 20,6      |
| 630-500 µm     | 5,3       |
| Passant        | 2,4       |

| Classe              | refus<br>par tamis |
|---------------------|--------------------|
| μm                  | %                  |
| > 2000 µm           | 0,0                |
| <b>2000-1400</b> μm | 4,3                |
| 1400-1000μm         | 30,9               |
| 1000 - 630μm        | 57,1               |
| 630 - 500 μm        | 5,3                |
| <b>500-315</b> μm   | 2,4                |
| 315 - 250 μm        | 0,0                |
| 250 - 180 μm        | 0,0                |
| 180 - 125 μm        | 0,0                |
| 125 - 63 µm         | 0,0                |
| < 63 µm             | 0,0                |







Tel: +33 (0)4 75 05 81 00 Fax: +33 (0)1 53 31 37 48

site web : www.Sibelco.fr