



## INFORMATIONS PRODUIT

Blouse DuPont™ Tychem® 6000 F modèle 0290. Blouse longue avec fermeture à l'arrière, poignet tricoté avec système de double revers, col mao. Cousu et sur-collé. Gris.

## ATTRIBUTS

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. complète    | TF0290TGY00                                                                               |
| Matériaux        | TYCHEM® 6000                                                                              |
| Conception       | Blouse à fermeture dans le dos, poignet tricoté avec système de double manchette, col mao |
| Couture          | Cousue et recouverte                                                                      |
| Couleur          | Gris                                                                                      |
| Tailles          | MD, 2X, 5X                                                                                |
| Quantité / boîte | 25 par boîte                                                                              |

## FEATURES

- Certifié selon Règlement (UE) 2016/425
- Vêtement de protection chimique couvrant partiellement le corps, Catégorie III, Type PB [3-B]
- EN 14126 (barrière contre les agents infectieux)
- Traitement antistatique (EN 1149-1) - à l'intérieur; voir notes
- La barrière au niveau de la couture est équivalente à celle du matériau

## TABLEAU DES TAILLES

| TAILLE DU PRODUIT | NUMÉRO DE L'ARTICLE | AJOUTER DES INFORMATIONS |
|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 5X                | D15561717           | Fabriqué sur commande.   |
| MD                | D15546624           |                          |
| 2X                | D15546625           |                          |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| PROPRIÉTÉ                                                 | MÉTHODE D'ESSAI       | RÉSULTAT TYPIQUE               | EN               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| Résistance à labrasion <sup>7</sup>                       | EN 530 Méthode 2      | >2000 cycles                   | 6/6 <sup>1</sup> |
| Poids de base                                             | DIN EN ISO 536        | 120 g/m <sup>2</sup>           | N/A              |
| Résistance à léclatement (Mullenburst)                    | ISO 2758              | 650 kPa                        | N/A              |
| Couleur                                                   | N/A.                  | Gris                           | N/A              |
| Résistance à la flexion <sup>7</sup>                      | EN ISO 7854 Méthode B | >1000 cycles                   | 1/6 <sup>1</sup> |
| Résistance à la perforation                               | EN 863                | >10 N                          | 2/6 <sup>1</sup> |
| Résistance à la pénétration de leau                       | AATCC 127             | >30 kPa                        | N/A              |
| Résistance superficielle à RH 25%, intérieur <sup>7</sup> | EN 1149-1             | < 2,5 • 10 <sup>9</sup> Ohm    | N/A              |
| Résistance superficielle à RH 25%, extérieur <sup>7</sup> | EN 1149-1             | Pas de traitement antistatique | N/A              |
| Résistance à la traction (MD)                             | DIN EN ISO 13934-1    | >100 N                         | 3/6 <sup>1</sup> |

## FICHE TECHNIQUE

| PROPRIÉTÉ                                   | MÉTHODE D'ESSAI    | RÉSULTAT TYPIQUE | EN               |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Résistance à la traction (XD)               | DIN EN ISO 13934-1 | >100 N           | 3/6 <sup>1</sup> |
| Epaisseur                                   | DIN EN ISO 534     | 220 µm           | N/A              |
| Résistance à la déchirure trapézoïdale (MD) | EN ISO 9073-4      | >20 N            | 2/6 <sup>1</sup> |
| Résistance à la déchirure trapézoïdale (XD) | EN ISO 9073-4      | >20 N            | 2/6 <sup>1</sup> |

1 Conformément à EN 14325 | 2 Conformément à EN 14126 | 3 Conformément à EN 1073-2 | 4 Conformément à EN 14116 | 12 Conformément à EN 11612 |

5 Devant en Tyvek® / dos | 6 Tests menés selon ASTM D-572 |

7 Pour de plus amples informations ainsi que pour les restrictions et avertissements, veuillez consulter le Consignes d'utilisation | > Supérieur à | < Inférieur à |

<= Inférieur ou égal à | N/A Sans objet | STD DEV Écart-type |

## PERFORMANCE DE VÊTEMENT

| PROPRIÉTÉ                                | MÉTHODE D'ESSAI | RÉSULTAT TYPIQUE    | EN  |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----|
| Durée de validité <sup>7</sup>           | N/A.            | 10 ans <sup>6</sup> | N/A |
| Type PB 3: Protection partielle du corps | EN 14605        | Réussi              | N/A |

1 Conformément à EN 14325 | 3 Conformément à EN 1073-2 | 12 Conformément à EN 11612 | 13 Conformément à EN 11611 | 5 Devant en Tyvek® / dos |

6 Tests menés selon ASTM D-572 | 7 Pour de plus amples informations ainsi que pour les restrictions et avertissements, veuillez consulter le Consignes d'utilisation |

11 Moyenne de 10 combinaisons, 3 activités, 3 capteurs | > Supérieur à | < Inférieur à | <= Inférieur ou égal à | N/A Sans objet | \* Basé sur la plus faible valeur individuelle |

## PÉNÉTRATION ET RÉPULSION

| PROPRIÉTÉ                                                           | MÉTHODE D'ESSAI | RÉSULTAT TYPIQUE | EN               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Répulsion des liquides o-xylène                                     | EN ISO 6530     | >95 %            | 3/3 <sup>1</sup> |
| Répulsion des liquides, Butane-1-ol                                 | EN ISO 6530     | >95 %            | 3/3 <sup>1</sup> |
| Répulsion des liquides, hydroxyde de sodium (10%)                   | EN ISO 6530     | >95 %            | 3/3 <sup>1</sup> |
| Répulsion des liquides, acide sulfurique (30%)                      | EN ISO 6530     | >95 %            | 3/3 <sup>1</sup> |
| Résistance à la pénétration des liquides, Butane-1-ol               | EN ISO 6530     | <1 %             | 3/3 <sup>1</sup> |
| Résistance à la pénétration des liquides, o-xylène                  | EN ISO 6530     | <1 %             | 3/3 <sup>1</sup> |
| Résistance à la pénétration des liquides, hydroxyde de sodium (10%) | EN ISO 6530     | <1 %             | 3/3 <sup>1</sup> |
| Résistance à la pénétration des liquides, acide sulfurique (30%)    | EN ISO 6530     | <1 %             | 3/3 <sup>1</sup> |

1 Conformément à EN 14325 | > Supérieur à | < Inférieur à | <= Inférieur ou égal à |

## BARRIÈRE BIOLOGIQUE

| PROPRIÉTÉ                                                                                               | MÉTHODE D'ESSAI       | RÉSULTAT TYPIQUE | EN               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Résistance à la pénétration des aérosols biologiquement contaminés                                      | ISO/DIS 22611         | log ratio >5     | 3/3 <sup>2</sup> |
| Résistance à la pénétration du sang et des fluides corporels en utilisant du sang synthétique           | ISO 16603             | 20 kPa           | 6/6 <sup>2</sup> |
| Résistance à la pénétration des pathogènes véhiculés par le sang en utilisant le bactériophage Phi-X174 | ISO 16604 Procedure C | 20 kPa           | 6/6 <sup>2</sup> |
| Résistance à la pénétration des liquides contaminés                                                     | EN ISO 22610          | >75 min          | 6/6 <sup>2</sup> |
| Résistance à la pénétration des particules solides contaminées                                          | ISO 22612             | log cfu <1       | 3/3 <sup>2</sup> |

1 Conformément à EN 14325 | > Supérieur à | < Inférieur à | <= Inférieur ou égal à |

## DONNÉES DE PERMÉATION CHIMIQUE POUR DUPONT™ TYCHEM® 6000 F ACCESSOIRES

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE                   | ÉTAT PHYSIQUE | CAS        | BT ACT | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480 | DURÉE 150 | ISO |
|----------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------|--------|----|---------|------------------|----------|-----------|-----|
| 2-(2-Butoxyéthoxy) éthanol                         | Liquide       | 112-34-5   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| 2-Methyl-2-Butanol                                 | Liquide       | 75-85-4    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (20%)                | Liquide       | 2682-20-4  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique (sat) | Liquide       | 77-92-9    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Acide 2-méthylpropanoïque                          | Liquide       | 79-41-4    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0001 | 0.0001           | <0.04    | >480      | 6   |
| Acide acroléique                                   | Liquide       | 79-10-7    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.06   | 0.06             | <28.8    | >480      | 6   |
| Acide acrylique                                    | Liquide       | 79-10-7    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.06   | 0.06             | <28.8    | >480      | 6   |
| Acide acétique (>95%)                              | Liquide       | 64-19-7    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.08   | 0.08             | <38.4    | >480      | 6   |
| Acide amidosulfurique (15%)                        | Liquide       | 5329-14-6  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.04   | 0.04             | <19.2    | >480      | 6   |
| Acide butyrique                                    | Liquide       | 107-92-6   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.07   | 0.07             | <33.6    | >480      | 6   |
| Acide carboxylique-éthylène                        | Liquide       | 79-10-7    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.06   | 0.06             | <28.8    | >480      | 6   |
| Acide chlorhydrique (37%)                          | Liquide       | 7647-01-0  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Acide chlorhydrique (gazeuse)                      | Vapeur        | 7647-01-0  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Acide chloroacétique (80%)                         | Liquide       | 79-11-8    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Acide chlorosulfonique                             | Liquide       | 7790-94-5  | 423    | >480   | >480   | 6  | 0.0003  | 0.0001           |          |           |     |
| Acide chromique (CrO3) (44.9%)                     | Liquide       | 1333-82-0  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.07   | 0.07             | <33.6    | >480      | 6   |
| Acide citrique (sat)                               | Liquide       | 77-92-9    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Acide crésylique                                   | Liquide       | 1319-77-3  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.03   | 0.03             | <14.4    | >480      | 6   |
| Acide fluorhydrique (48-51%)                       | Liquide       | 7664-39-3  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.025  | 0.025            | <12      | >480      | 6   |
| Acide fluorhydrique (60%)                          | Liquide       | 7664-39-3  | 18     | 52     | 373    | 5  | na      | 0.005            |          |           |     |
| Acide fluorhydrique (70%)                          | Liquide       | 7664-39-3  | 22     | 35     | 293    | 5  | na      | 0.005            | 414      | 227       | 4   |
| Acide fluorosilicique (33-35%)                     | Liquide       | 16961-83-4 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.04   | 0.04             | <19.2    | >480      | 6   |
| Acide fluorosulfurique                             | Liquide       | 7789-21-1  | 87     | 194    | >480   | 6  | na      | 0.02             | 29       | >480      | 6   |
| Acide formique (50%)                               | Liquide       | 64-18-6    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Acide formique (>95%)                              | Liquide       | 64-18-6    | 172    | 260    | >480   | 6  | 0.24    | 0.001            |          |           |     |
| Acide mercaptoacétique                             | Liquide       | 68-11-1    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0001 | 0.0001           | <0.04    | >480      | 6   |
| Acide méthacrylique                                |               |            |        |        |        |    | <0.     |                  |          |           |     |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE       | ÉTAT PHYSIQUE | CAS        | BT ACT   | BT 0.1   | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480   | DURÉE 150 | ISO |
|----------------------------------------|---------------|------------|----------|----------|--------|----|---------|------------------|------------|-----------|-----|
|                                        | Liquide       | 79-41-4    | >480     | >480     | >480   | 6  | 0001    | 0.0001           | <0.04      | >480      | 6   |
| Acide méthanesulfonique                | Liquide       | 75-75-2    | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24        | >480      | 6   |
| Acide nitrique (70%)                   | Liquide       | 7697-37-2  | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.04   | 0.04             | <19.2      | >480      | 6   |
| Acide nitrique (>95%)                  | Liquide       | 7697-37-2  | 14*/19   | 46       | 65*/82 | 3  | <8      | <0.03            | 34/90 min  | 134       | 4   |
| Acide nitrique, fumant rouge (90%)     | Liquide       | 52583-42-3 | imm      | imm*/10  | 32     | 2  | na      | 0.08             | 342/80 min | 59        | 2   |
| Acide oxalique (sat)                   | Liquide       | 144-62-7   | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4       | >480      | 6   |
| Acide pentanoïque                      | Liquide       | 109-52-4   | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.03   | 0.03             | <14.4      | >480      | 6   |
| Acide perchlorique                     | Liquide       | 13284-42-9 | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6       | >480      | 6   |
| Acide perchlorique (70%)               | Liquide       | 7601-90-3  | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4       | >480      | 6   |
| Acide phosphinique (50%)               | Liquide       | 6303-21-5  | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.09   | 0.09             | <43.2      | >480      | 6   |
| Acide phosphinique (50%)               | Liquide       | 6303-21-5  | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.09   | 0.09             | <43.2      | >480      | 6   |
| Acide phosphorique (85%)               | Liquide       | 7664-38-2  | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4       | >480      | 6   |
| Acide propanoïque                      | Liquide       | 79-09-4    | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.03   | 0.03             | <14.4      | >480      | 6   |
| Acide propénique                       | Liquide       | 79-10-7    | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.06   | 0.06             | <28.8      | >480      | 6   |
| Acide sulfamidique (15%)               | Liquide       | 5329-14-6  | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.04   | 0.04             | <19.2      | >480      | 6   |
| Acide sulfamique (15%)                 | Liquide       | 5329-14-6  | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.04   | 0.04             | <19.2      | >480      | 6   |
| Acide sulfurique (98% 50 ° C)          | Liquide       | 7664-93-9  | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6       | >480      | 6   |
| Acide sulfurique (>95%)                | Liquide       | 7664-93-9  | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6       | >480      | 6   |
| Acide sulfurique fumant (20% free SO3) | Liquide       | 8014-95-7  | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.06   | 0.06             | <28.8      | >480      | 6   |
| Acide sulfurique fumant (40% free SO3) | Liquide       | 8014-95-7  | 130*/220 | 455*/468 | >480   | 6  | 0.32    | 0.0001           |            |           |     |
| Acide sulfurique fumant (65% free SO3) | Liquide       | 8014-95-7  | 180      | 248      | 370    | 5  | na      | 0.04             | 398        | 428       | 5   |
| Acide thioglycolique                   | Liquide       | 68-11-1    | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.0001 | 0.0001           | <0.04      | >480      | 6   |
| Acide trichloroacétique (sat)          | Liquide       | 76-03-9    | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.03   | 0.03             | <14.4      | >480      | 6   |
| Acide trifluoroacétique                | Liquide       | 76-05-1    | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8       | >480      | 6   |
| Acide trifluorométhanesulfonique       | Liquide       | 1493-13-6  | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8       | >480      | 6   |
| Acide éthanedioïque (sat)              | Liquide       | 144-62-7   | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4       | >480      | 6   |
| Acide éthylhexanoïque                  | Liquide       | 149-57-5   | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.04   | 0.04             | <19.2      | >480      | 6   |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE                       | ÉTAT PHYSIQUE | CAS      | BT ACT    | BT 0.1    | BT 1.0    | EN | SSPR   | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480 | DURÉE 150 | ISO |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|----|--------|------------------|----------|-----------|-----|
| Acroléine                                              | Liquide       | 107-02-8 | 51*/65    | 75* /101  | >480      | 6  | <0.5   | 0.02             | 105      | >480      | 6   |
| Acroléine (10 g/m²)                                    | Liquide       | 107-02-8 | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.04  | 0.04             | <19.2    | >480      | 6   |
| Acryl amide (50%)                                      | Liquide       | 79-06-1  | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.1   | 0.1              | <48      | >480      | 6   |
| Acrylate d'éthyle                                      | Liquide       | 140-88-5 | imm* /161 | imm* /162 | imm* /163 |    | <5     | 0.04             |          |           |     |
| Acrylate de méthyle                                    | Liquide       | 96-33-3  | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Acrylate de n-butyle                                   | Liquide       | 141-32-2 | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.05  | 0.05             | >480     | >480      | 6   |
| Acrylonitrile                                          | Liquide       | 107-13-1 | 72*/91    | 73*/92    | 103       | 3  | 8.9    | 0.0085           |          |           |     |
| Acryloyl Chloride                                      | Liquide       | 814-68-6 | 166* /224 | 334       | >480      | 6  | <0.3   | 0.04             | 29.6     | >480      | 6   |
| Acétate d'amyle                                        | Liquide       | 628-63-7 | >480      | >480      | >480      | 6  | 0.007  | 0.001            | <10.2    | >480      | 6   |
| Acétate d'éthyle                                       | Liquide       | 141-78-6 | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.01  | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Acétate d'éthylène-glycol                              | Liquide       | 111-15-9 | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.005 | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Acétate d'éthényle                                     | Liquide       | 108-05-4 | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.01  | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Acétate de 2-méthoxyéthyle                             | Liquide       | 110-49-6 | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.005 | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Acétate de 2-éthoxyéthyle                              | Liquide       | 111-15-9 | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.005 | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Acétate de l'éther monométhylique de l'éthylène-glycol | Liquide       | 110-49-6 | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.005 | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Acétate de méthoxyéthyle, 2-                           | Liquide       | 110-49-6 | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.005 | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Acétate de n-amyle                                     | Liquide       | 628-63-7 | >480      | >480      | >480      | 6  | 0.007  | 0.001            | <10.2    | >480      | 6   |
| Acétate de n-butyle                                    | Liquide       | 123-86-4 | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Acétate de pentyle                                     | Liquide       | 628-63-7 | >480      | >480      | >480      | 6  | 0.007  | 0.001            | <10.2    | >480      | 6   |
| Acétate de potassium (sat)                             | Liquide       | 127-08-2 | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.07  | 0.07             | <33.6    | >480      | 6   |
| Acétate de vinyle                                      | Liquide       | 108-05-4 | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.01  | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Acétate d'éther monoéthylique de l'éthylène-glycol     | Liquide       | 111-15-9 | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.005 | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Acétone                                                | Liquide       | 67-64-1  | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Acétone cyanhydrine                                    | Liquide       | 75-86-5  | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Acétonitrile                                           | Liquide       | 75-05-8  | 65*/83    | 131       | >480      | 6  | <0.4   | 0.03             | <82      | >480      | 6   |
| Acétyl-méthyl                                          | Liquide       | 67-64-1  | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE           | ÉTAT PHYSIQUE | CAS       | BT ACT      | BT 0.1      | BT 1.0 | EN | SSPR   | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480 | DURÉE 150 | ISO |
|--------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|--------|----|--------|------------------|----------|-----------|-----|
| Adiponitrile                               | Liquide       | 111-69-3  | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Adéhyde crotonique                         | Liquide       | 123-73-9  | 121         | 147         | >480   | 6  | <1     | 0.02             | 210      | 405       | 5   |
| Alcool                                     | Liquide       | 64-17-5   | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Alcool allylique                           | Liquide       | 107-18-6  | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Alcool amylique                            | Liquide       | 71-41-0   | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.1   | 0.1              | <48      | >480      | 6   |
| Alcool benzylique                          | Liquide       | 100-51-6  | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.1   | 0.1              | <48      | >480      | 6   |
| Alcool butylique tertiaire                 | Liquide       | 75-65-0   | 10*<br>/147 | 37*<br>/205 | >480   | 6  | 0.26   | 0.02             |          |           |     |
| Alcool butylique, 1-                       | Liquide       | 71-36-3   | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Alcool butylique, n-                       | Liquide       | 71-36-3   | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Alcool isopropylique                       | Liquide       | 67-63-0   | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Alcool propargylique                       | Liquide       | 107-19-7  | 123         | 123         | 127    | 4  | 37.9   | 0.07             |          |           |     |
| Alcool propylique                          | Liquide       | 71-23-8   | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Alcool éthylique                           | Liquide       | 64-17-5   | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Aldéhyde acétique                          | Liquide       | 75-07-0   | imm         | imm         | 13*/23 | 1  | 2      | 0.06             |          |           |     |
| Aldéhyde butyrique                         | Liquide       | 123-72-8  | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Aldéhyde formique (37%)                    | Liquide       | 50-00-0   | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Aldéhyde furfurylique, 2-                  | Liquide       | 98-01-1   | 459         | >480        | >480   | 6  | na     | 0.03             | <14.4    | >480      | 6   |
| Amide acrylique (50%)                      | Liquide       | 79-06-1   | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.1   | 0.1              | <48      | >480      | 6   |
| Amino biphényle, 4- (1 mg /ml de Métaanol) | Liquide       | 92-67-1   | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.01  | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Amino ethylethanolamine                    | Liquide       | 111-41-1  | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.005 | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Amino ethylethanolamine (60%)              | Liquide       | 111-41-1  | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.005 | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Amino ethylpiperazine                      | Liquide       | 140-31-8  | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.005 | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Amino propane, 2-                          | Liquide       | 75-31-0   | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Aminobenzène                               | Liquide       | 62-53-3   | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.03  | 0.03             | <14.4    | >480      | 6   |
| Aminoéthanol, 2-                           | Liquide       | 141-43-5  | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Ammonia (-33 °C, liquid)                   | Liquide       | 7664-41-7 | 15          | 20          | >480   | 6  | <0.89  | 0.04             | 109      | >480      | 6   |
| Ammoniac (gazeuse)                         | Vapeur        | 7664-41-7 | 20          | 20          | 21     | 1  | 1.5    | 0.0024           |          |           |     |
| Ammoniac caustique (32%)                   | Liquide       | 1336-21-6 | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.005 | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Ammonium hydroxide (32%)                   | Liquide       | 1336-21-6 | >480        | >480        | >480   | 6  | <0.005 | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE         | ÉTAT PHYSIQUE | CAS        | BT ACT | BT 0.1      | BT 1.0       | EN | SSPR    | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480 | DURÉE 150 | ISO |
|------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|--------------|----|---------|------------------|----------|-----------|-----|
| Amyl alcohol, tert-                      | Liquide       | 75-85-4    | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Anhydride acétique                       | Liquide       | 108-24-7   | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Anhydride maléique (66 °C, fondu)        | Liquide       | 108-31-6   | 21     | 22          | 24           | 1  | 24.6    | 0.016            |          |           |     |
| Aniline                                  | Liquide       | 62-53-3    | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.03   | 0.03             | <14.4    | >480      | 6   |
| Aniline, 4- Trifluorométhoxy             | Liquide       | 461-82-5   | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Anthracine (sat du Toluène)              | Liquide       | 120-12-7   | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Anthracène (sat du Toluène)              | Liquide       | 120-12-7   | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Azolidine                                | Liquide       | 123-75-1   | 40*/80 | 45*<br>/100 | 145*<br>/185 | 4  | 4.7     | 0.05             |          |           |     |
| Benzaldehyde                             | Liquide       | 100-52-7   | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.03   | 0.03             | <14.4    | >480      | 6   |
| Benzisothiazol 1,2- (20%)                | Liquide       | 2634-33-5  | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.061  | 0.061            | <30      | >480      | 6   |
| Benzo nitrile                            | Liquide       | 100-47-0   | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Benzyl (méthyl)amine                     | Liquide       | 103-67-3   | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Benzylamine de méthyle, N-               | Liquide       | 103-67-3   | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Benzyle Cyanure                          | Liquide       | 140-29-4   | >390   | >390        | >390         | 5  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Benzène                                  | Liquide       | 71-43-2    | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Benzène-1,2-dicarboxylate de dibutyle    | Liquide       | 84-74-2    |        | nm          | >480         | 6  |         | 0.05             |          |           |     |
| Benzèneamine                             | Liquide       | 62-53-3    | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.03   | 0.03             | <14.4    | >480      | 6   |
| Bis (4-(2,3-époxypropoxy) phényl)propane | Liquide       | 1675-54-3  | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Bisulfite de sodium (38-40%)             | Liquide       | 7631-90-5  | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.07   | 0.07             | <33.6    | >480      | 6   |
| Black Liquor (mix)                       | Liquide       | mix        |        | >480        |              |    |         |                  |          |           |     |
| Brome                                    | Liquide       | 7726-95-6  | imm    | imm         | imm          |    | 105     | 0.001            |          |           |     |
| Bromo fluorobenzène, p-                  | Liquide       | 460-00-4   | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Bromo-4-fluorobenzène, 1-                | Liquide       | 460-00-4   | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Bromothiophène, 2-                       | Liquide       | 1003-09-4  | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.03   | 0.03             | <14.4    | >480      | 6   |
| Bromure d'hydrogène (48%)                | Liquide       | 10035-10-6 | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.04   | 0.04             | <19.2    | >480      | 6   |
| Bromure d'hydrogène (gazeuse)            | Vapeur        | 10035-10-6 | >480   | >480        | >480         | 6  | <0.0001 | 0.0001           | <0.04    | >480      | 6   |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE            | ÉTAT PHYSIQUE | CAS        | BT ACT   | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR   | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480 | DURÉE 150 | ISO |
|---------------------------------------------|---------------|------------|----------|--------|--------|----|--------|------------------|----------|-----------|-----|
| Bromure de méthylène                        | Liquide       | 74-95-3    | imm      | imm    | 20     | 1  | 111    | 0.05             |          |           |     |
| Bromure de n-propyle                        | Liquide       | 106-94-5   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.03  | 0.03             | <14.4    | >480      | 6   |
| Butadiène, 1,3- (gazeuse)                   | Vapeur        | 106-99-0   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.01  | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Butanol, n-                                 | Liquide       | 71-36-3    | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Butanone                                    | Liquide       | 78-93-3    | imm      | 40*/64 | >480   | 6  | 0.36   | 0.001            |          |           |     |
| Butanone oxime, 2-                          | Liquide       | 96-29-7    | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Butoxy éthanol, 2-                          | Liquide       | 111-76-2   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Butyl amine                                 | Liquide       | 109-73-9   | 170      | 200    | >480   | 6  | 0.84   | 0.01             | 137.5    | >480      | 6   |
| Butylchloroformate                          | Liquide       | 592-34-7   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.07  | 0.07             | <33.6    | >480      | 6   |
| Butyraldéhyde, n-                           | Liquide       | 123-72-8   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Butène-2-one, 3-                            | Liquide       | 78-94-4    | 287*/379 | >480   | >480   | 6  | <0.1   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Buténal, 2-                                 | Liquide       | 123-73-9   | 121      | 147    | >480   | 6  | <1     | 0.02             | 210      | 405       | 5   |
| Calomel (sat)                               | Liquide       | 10112-91-1 | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.1   | 0.1              | <48      | >480      | 6   |
| Cellosolve acetate                          | Liquide       | 110-80-5   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.005 | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Chemguard S-764P14A                         | Liquide       | mix        | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.01  | 0.01             | <5       | >480      | 6   |
| Chlore (gazeuse)                            | Vapeur        | 7782-50-5  | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.005 | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Chlorhydrine d'éthylène                     | Liquide       | 107-07-3   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.06  | 0.06             | <28.8    | >480      | 6   |
| Chlorhydrine de glycol                      | Liquide       | 107-07-3   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.06  | 0.06             | <28.8    | >480      | 6   |
| Chloro -1-méthylbenzène, 2-                 | Liquide       | 95-49-8    | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Chloro -2,3-époxypropane, 1                 | Liquide       | 106-89-8   | 355      | 395    | >480   | 6  | <0.4   | 0.02             | 18.4     | >480      | 6   |
| Chloro 2-nitrobenzène, 1- (35-40 °C, fondu) | Liquide       | 88-73-3    | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.1   | 0.1              | <48      | >480      | 6   |
| Chloro acrylonitrile, 2-                    | Liquide       | 920-37-6   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.01  | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Chloro aniline, p- (70 °C, fondu)           | Liquide       | 106-47-8   |          | imm    | 11     | 1  | 256    | 0.0206           |          |           |     |
| Chloro benzène                              | Liquide       | 108-90-7   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Chloro benzénamine, 4- (70 °C, fondu)       | Liquide       | 106-47-8   |          | imm    | 11     | 1  | 256    | 0.0206           |          |           |     |
| Chloro buta-1,3-diène, 2- (50% de Butanol)  | Liquide       | 126-99-8   | >480     | >480   | >480   | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Chloro forme                                | Liquide       | 67-66-3    | imm      | imm    | imm    |    | 10.6   | 0.001            |          |           |     |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE         | ÉTAT PHYSIQUE | CAS       | BT ACT       | BT 0.1       | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480 | DURÉE 150 | ISO |
|------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------|----|---------|------------------|----------|-----------|-----|
| Chloro forme (1000 ppm)                  | Vapeur        | 67-66-3   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Chloro formiate d'hexyle, 2-             | Liquide       | 6092-54-2 | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.08   | 0.08             | <38.4    | >480      | 6   |
| Chloro formiate de méthyle               | Liquide       | 79-22-1   | 99*<br>/175  | 204*<br>/308 | >480   | 6  | 0.17    | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Chloro méthoxyméthane                    | Liquide       | 107-30-2  | imm*<br>/11  | imm*<br>/37  | >480   | 6  | 0.75    | 0.001            |          |           |     |
| Chloro picrin                            | Liquide       | 76-06-2   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Chloro propane-2-one, 1-(95%)            | Liquide       | 78-95-5   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Chloro propène, 3-                       | Liquide       | 107-05-1  | 291*<br>/400 | 381*<br>/447 | >480   | 6  | <0.2    | 0.02             | <18.5    | >480      | 6   |
| Chloro toluène, alpha-                   | Liquide       | 100-44-7  | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Chloro toluène, o-                       | Liquide       | 95-49-8   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Chloro éthanol, 2-                       | Liquide       | 107-07-3  | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.06   | 0.06             | <28.8    | >480      | 6   |
| Chloro éthène                            | Vapeur        | 75-01-4   | imm          | >480         | >480   | 6  | 0.02    | 0.001            | <9.6     | >480      | 6   |
| Chloroacetic ethylester                  | Liquide       | 105-39-5  | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.06   | 0.06             | <28.8    | >480      | 6   |
| Chloroacetic ethylester (75% de Ethanol) | Liquide       | 105-39-5  | >480         |              |        |    |         |                  |          |           |     |
| Chlorure acétique                        | Liquide       | 75-36-5   | 155          | >480         | >480   | 6  | 0.0014  | 0.0001           |          |           |     |
| Chlorure benzènesulfonique               | Liquide       | 98-09-9   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Chlorure d'acétyle                       | Liquide       | 75-36-5   | 155          | >480         | >480   | 6  | 0.0014  | 0.0001           |          |           |     |
| Chlorure d'allyle                        | Liquide       | 107-05-1  | 291*<br>/400 | 381*<br>/447 | >480   | 6  | <0.2    | 0.02             | <18.5    | >480      | 6   |
| Chlorure d'allyle.                       | Liquide       | 107-05-1  | 291*<br>/400 | 381*<br>/447 | >480   | 6  | <0.2    | 0.02             | <18.5    | >480      | 6   |
| Chlorure d'arsenic (III)                 | Liquide       | 7784-34-1 | 22*/29       | 32*/38       | 59     | 2  | 334     | 0.01             |          |           |     |
| Chlorure d'étain Mono-n-butyle-          | Liquide       | 1118-46-3 | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.0001 | 0.0001           | <0.04    | >480      | 6   |
| Chlorure d'éthanoyle                     | Liquide       | 75-36-5   | 155          | >480         | >480   | 6  | 0.0014  | 0.0001           |          |           |     |
| Chlorure de benzoyle                     | Liquide       | 98-88-4   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.08   | 0.08             | <38.4    | >480      | 6   |
| Chlorure de benzyle                      | Liquide       | 100-44-7  | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Chlorure de benzène sulfonyle            | Liquide       | 98-09-9   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Chlorure de benzèncarboyle               | Liquide       | 98-88-4   | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.08   | 0.08             | <38.4    | >480      | 6   |
| Chlorure de dichloroacétyle              | Liquide       | 79-36-7   | 160          | 160          | 180    | 4  | 78.41   | 0.01             |          |           |     |
| Chlorure de fer (II) (sat)               | Liquide       | 7758-94-3 | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.07   | 0.07             | <33.6    | >480      | 6   |
| Chlorure de méthanesulfonyle             | Liquide       | 124-63-0  | >480         | >480         | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE   | ÉTAT PHYSIQUE | CAS        | BT ACT  | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480 | DURÉE 150 | ISO |
|------------------------------------|---------------|------------|---------|--------|--------|----|---------|------------------|----------|-----------|-----|
| Chlorure de méthyle (gazeuse)      | Vapeur        | 74-87-3    | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Chlorure de méthylène              | Liquide       | 75-09-2    | imm     | imm    | imm    |    | 23.7    | 0.03             |          |           |     |
| Chlorure de méthylène (10.000 ppm) | Vapeur        | 75-09-2    | imm     | 52     | >480   | 6  | <0.21   | 0.05             | 100      | >480      | 6   |
| Chlorure de méthylène (1000 ppm)   | Vapeur        | 75-09-2    | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Chlorure de phényle                | Liquide       | 108-90-7   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Chlorure de sulfuryle              | Liquide       | 7791-25-5  | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Chlorure de thionyle               | Liquide       | 7719-09-7  | 21      | 21     | 33     | 2  | nm      | 0.1              | nm       | 47        | 2   |
| Chlorure de titane IV              | Liquide       | 7550-45-0  | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.0001 | 0.0001           | <0.04    | >480      | 6   |
| Chlorure de vinyle                 | Vapeur        | 75-01-4    | imm     | >480   | >480   | 6  | 0.02    | 0.001            | <9.6     | >480      | 6   |
| Chlorure de vinylidène             | Liquide       | 75-35-4    | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Chlorure mercurique I (sat)        | Liquide       | 10112-91-1 | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1              | <48      | >480      | 6   |
| Chromate de potassium (sat)        | Liquide       | 7789-00-6  | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.08   | 0.08             | <38.4    | >480      | 6   |
| Cloracétone (95%)                  | Liquide       | 78-95-5    | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Croton aldéhyde                    | Liquide       | 123-73-9   | 121     | 147    | >480   | 6  | <1      | 0.02             | 210      | 405       | 5   |
| Créosote                           | Liquide       | 8001-58-9  | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Crésol mix-                        | Liquide       | 1319-77-3  | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.03   | 0.03             | <14.4    | >480      | 6   |
| Crésol o-                          | Liquide       | 95-48-7    | 173     | 179    | 211    | 4  | <4      | 0.02             | 674      | 295       | 5   |
| Cumène                             | Liquide       | 98-82-8    | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Cyanamide calcique (50%)           | Liquide       | 420-04-2   | 62*/208 | nm     | >480   | 6  | na      | 0.17             | <81.6    | >480      | 6   |
| Cyano-2-propanol, 2-               | Liquide       | 75-86-5    | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Cyanobenzène                       | Liquide       | 100-47-0   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Cyanométhane                       | Liquide       | 75-05-8    | 65*/83  | 131    | >480   | 6  | <0.4    | 0.03             | <82      | >480      | 6   |
| Cyanoéthylène                      | Liquide       | 107-13-1   | 72*/91  | 73*/92 | 103    | 3  | 8.9     | 0.0085           |          |           |     |
| Cyanure de méthyle                 | Liquide       | 75-05-8    | 65*/83  | 131    | >480   | 6  | <0.4    | 0.03             | <82      | >480      | 6   |
| Cyanure de phényle                 | Liquide       | 100-47-0   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Cyanure de sodium (45%)            | Liquide       | 143-33-9   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1              | <48      | >480      | 6   |
| Cyanure de sodium (sat)            | Liquide       | 143-33-9   | >480    | >480   | >480   | 6  | <0.07   | 0.07             | <33.6    | >480      | 6   |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE          | ÉTAT PHYSIQUE | CAS        | BT ACT  | BT 0.1   | BT 1.0  | EN | SSPR    | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480 | DURÉE 150 | ISO |
|-------------------------------------------|---------------|------------|---------|----------|---------|----|---------|------------------|----------|-----------|-----|
| Cyanure de vinyle                         | Liquide       | 107-13-1   | 72*/91  | 73*/92   | 103     | 3  | 8.9     | 0.0085           |          |           |     |
| Cyclo hexane                              | Liquide       | 110-82-7   | >480    | >480     | >480    | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Cyclo hexanone                            | Liquide       | 108-94-1   | >480    | >480     | >480    | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Cétone pimélique                          | Liquide       | 108-94-1   | >480    | >480     | >480    | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Dahlgren Decon solution                   | Liquide       | mix        | >480    | >480     | >480    | 6  | <0.025  | 0.025            | <12      | >480      | 6   |
| Di-n-butyl phtalate                       | Liquide       | 84-74-2    |         | nm       | >480    | 6  |         | 0.05             |          |           |     |
| Di-n-butyl sebacate                       | Liquide       | 109-43-3   |         | nm       | >480    | 6  | <1      | 1                |          |           |     |
| Diamino sulfo chloride                    | Liquide       | 13360-57-1 | >480    | >480     | >480    | 6  | <0.04   | 0.04             | <19.2    | >480      | 6   |
| Diaminoéthane, 1,2-                       | Liquide       | 107-15-3   | >480    | >480     | >480    | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Dibromoéthane, 1,2-                       | Liquide       | 106-93-4   | 84*/153 | 144*/288 | >480    | 6  | 0.52    | 0.001            |          |           |     |
| Dibromure d'éthylène                      | Liquide       | 106-93-4   | 84*/153 | 144*/288 | >480    | 6  | 0.52    | 0.001            |          |           |     |
| Dichlorbenzen, 1,2-                       | Liquide       | 95-50-1    | >480    | >480     | >480    | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Dichlorbenzen, 1,3-                       | Liquide       | 541-73-1   | >480    | >480     | >480    | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Dichlorbenzen, 1,4- (50% de Ethanol)      | Liquide       | 106-46-7   | >480    | >480     | >480    | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Dichloro acetone, 1,3- (45 ° C, fondu)    | Liquide       | 534-07-6   | >480    | >480     | >480    | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Dichloro méthane                          | Liquide       | 75-09-2    | imm     | imm      | imm     |    | 23.7    | 0.03             |          |           |     |
| Dichloro méthane (10.000 ppm)             | Vapeur        | 75-09-2    | imm     | 52       | >480    | 6  | <0.21   | 0.05             | 100      | >480      | 6   |
| Dichloro méthane (1000 ppm)               | Vapeur        | 75-09-2    | >480    | >480     | >480    | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Dichloro propene, 2,3-                    | Liquide       | 78-88-6    | imm     | imm*/25  | 54*/143 | 2  | 2.4     | 0.001            |          |           |     |
| Dichloro éthane, 1,2-                     | Liquide       | 107-06-2   | 65*/83  | 93       | 109     | 3  | <3      | 0.04             | 898      | 182       | 4   |
| Dichloro-2-propanone, 1,3- (45 °C, fondu) | Liquide       | 534-07-6   | >480    | >480     | >480    | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Dichloroéthylène, 1,1-                    | Liquide       | 75-35-4    | >480    | >480     | >480    | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Dichlorure d'isophthaloyl (45 °C, fondu)  | Liquide       | 99-63-8    | >480    | >480     | >480    | 6  | <0.0001 | 0.0001           | <0.04    | >480      | 6   |
| Dichlorure d'éthylène                     | Liquide       | 107-06-2   | 65*/83  | 93       | 109     | 3  | <3      | 0.04             | 898      | 182       | 4   |
| Dicyanobutane, 1,4-                       | Liquide       | 111-69-3   | >480    | >480     | >480    | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Diethyl benzene (95%)                     | Liquide       | 25340-17-4 | >480    | >480     | >480    | 6  | <0.0216 | 0.0216           | <10.4    | >480      | 6   |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE                       | ÉTAT PHYSIQUE | CAS        | BT ACT | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480 | DURÉE 150 | ISO |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------|--------|----|---------|------------------|----------|-----------|-----|
| Diisocyanate de 4,4'-méthylènediphényle (50 °C, fondu) | Liquide       | 101-68-8   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0403 | 0.0403           | <19.3    | >480      | 6   |
| Diisocyanate de diphénylméthane, 4,4'- (50 °C, fondu)  | Liquide       | 101-68-8   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0403 | 0.0403           | <19.3    | >480      | 6   |
| Diketene Acetone (95%)                                 | Liquide       | 5394-63-8  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0229 | 0.0229           | <11      | >480      | 6   |
| Dimethyl propandioate                                  | Liquide       | 108-59-8   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Dimethylmalonate                                       | Vapeur        | 108-59-8   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Diméthyl acétamide,N,N-                                | Liquide       | 127-19-5   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.014  | 0.014            | <6.7     | >480      | 6   |
| Diméthyl amine                                         | Vapeur        | 124-40-3   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Diméthyl aniline, N,N-                                 | Liquide       | 121-69-7   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1              | <48      | >480      | 6   |
| Diméthyl dichlorosilane                                | Liquide       | 75-78-5    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0001 | 0.0001           | <0.04    | >480      | 6   |
| Diméthyl formamide, N,N-                               | Liquide       | 68-12-2    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Diméthyl nitrosamine, N,N-                             | Liquide       | 62-75-9    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.001  | 0.001            | <0.48    | >480      | 6   |
| Diméthyl sulfoxide                                     | Liquide       | 67-68-5    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Diméthyl étherate de trifluorure de bore               | Liquide       | 353-42-4   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Diméthylcétone                                         | Liquide       | 67-64-1    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Diméthylfumarate (27 °C, solide)                       | Solide        | 624-49-7   | >480   | nm     | >480   | 6  | <0.39   | 0.39             |          |           |     |
| Diméthylfumarate (37 °C, solide)                       | Solide        | 624-49-7   | >480   | nm     | >480   | 6  | <0.39   | 0.39             |          |           |     |
| Diméthylkétal                                          | Liquide       | 67-64-1    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Diméthylphénylamine, N,N-                              | Liquide       | 121-69-7   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.1    | 0.1              | <48      | >480      | 6   |
| Dinitrile d'acide adipique                             | Liquide       | 111-69-3   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Dioxanne, 1,4-                                         | Liquide       | 123-91-1   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Dioxyde de soufre                                      | Vapeur        | 7446-09-5  | 28*/46 | 28*/46 | >480   | 6  | <0.5    | 0.1              | <94      | >480      | 6   |
| Dioxyde nitrique                                       | Vapeur        | 10102-44-0 | <15    | <15    |        |    | >0.2    | 0.01             |          |           |     |
| Diphosgene                                             | Liquide       | 503-38-8   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.04   | 0.04             | <19.2    | >480      | 6   |
| Dipropionate d'éthylène-glycol, 1,2-                   | Liquide       | 123-73-9   | 121    | 147    | >480   | 6  | <1      | 0.02             | 210      | 405       | 5   |
| Diéthyl amine                                          | Liquide       | 109-89-7   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE        | ÉTAT PHYSIQUE | CAS        | BT ACT    | BT 0.1    | BT 1.0    | EN | SSPR    | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480 | DURÉE 150 | ISO |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|---------|------------------|----------|-----------|-----|
| Diéthyl sulfate                         | Liquide       | 64-67-5    | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Diéthylènetriamine                      | Liquide       | 111-40-0   | imm       | >480      | >480      | 6  | <0.01   | 0.005            | <4.8     | >480      | 6   |
| Diéthyléthanamine, N,N-                 | Liquide       | 121-44-8   | >480      | >480      | >480      | 6  | 0.05    | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Dowtherm Heat Transfer Fluid            | Liquide       | mix        | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.0267 | 0.0267           | <13      | >480      | 6   |
| Dytek® A                                | Liquide       | 15520-10-2 | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Epichlorhydrine                         | Liquide       | 106-89-8   | 355       | 395       | >480      | 6  | <0.4    | 0.02             | 18.4     | >480      | 6   |
| Essence avec plomb                      | Liquide       | mix        | imm       | imm* /21  |           |    | 0.32    | 0.001            |          |           |     |
| Essence sans plomb                      | Liquide       | 86290-81-5 | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.001  | 0.001            | <0.48    | >480      | 6   |
| Ester diméthylque de l'acide sulfurique | Liquide       | 77-78-1    | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.09   | 0.09             | <43.2    | >480      | 6   |
| Ester diéthylque de l'acide sulfurique  | Liquide       | 64-67-5    | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Ester n-butylique de l'acide acrylique  | Liquide       | 141-32-2   | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.05   | 0.05             | >480     | >480      | 6   |
| Ester pentylique de l'acide acétique    | Liquide       | 628-63-7   | >480      | >480      | >480      | 6  | 0.007   | 0.001            | <10.2    | >480      | 6   |
| Ester éthylique de l'acide acrylique    | Liquide       | 140-88-5   | imm* /161 | imm* /162 | imm* /163 |    | <5      | 0.04             |          |           |     |
| Ester éthylique de l'acide acétique     | Liquide       | 141-78-6   | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Etain tributyl chlorure                 | Liquide       | 1461-22-9  |           | nm        | >480      | 6  | nm      | 0.2              |          |           |     |
| Ethanol                                 | Liquide       | 64-17-5    | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Ethanol amine                           | Liquide       | 141-43-5   | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Ethansulphonic acid (70%)               | Liquide       | 594-45-6   | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.08   | 0.08             | <38.4    | >480      | 6   |
| Ether de 2-chloroéthyle                 | Liquide       | 111-44-4   | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Ether dibutylique                       | Liquide       | 142-96-1   | 223* /285 | 223* /285 | 224* /287 | 4  | 14.6    | 0.021            |          |           |     |
| Ether monobutylique d'éthylène-glycol   | Liquide       | 111-76-2   | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Ether monoéthylique d'éthylène-glycol   | Liquide       | 110-80-5   | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Ether méthylque monochloré              | Liquide       | 107-30-2   | imm* /11  | imm* /37  | >480      | 6  | 0.75    | 0.001            |          |           |     |
| Ether éthylique                         | Liquide       | 60-29-7    | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Ethoxy éthanol, 2-                      | Liquide       | 110-80-5   | >480      | >480      | >480      | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE           | ÉTAT PHYSIQUE | CAS        | BT ACT | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480 | DURÉE 150 | ISO |
|--------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------|--------|----|---------|------------------|----------|-----------|-----|
| Ethyl benzène                              | Liquide       | 100-41-4   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Ethyl glycol                               | Liquide       | 110-80-5   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Ethyl mercaptan                            | Liquide       | 75-08-1    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Ethylchloroformate                         | Liquide       | 541-41-3   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.04   | 0.04             | <19.2    | >480      | 6   |
| Ethylène diamine                           | Liquide       | 107-15-3   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Ethylène glycol                            | Liquide       | 107-21-1   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.001  | 0.001            | <0.48    | >480      | 6   |
| Ethérate de trifluorure de bore            | Liquide       | 109-63-7   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Fluorobenzène                              | Liquide       | 462-06-6   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Fluorure d'ammonium (40%)                  | Liquide       | 12125-01-8 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Fluorure d'hydrogène (20-27 °C, gazeuse)   | Vapeur        | 7664-39-3  | imm    | imm    | 23     | 1  | na      | 0.05             |          |           |     |
| Formol (37% (10-15% Methanol))             | Liquide       | 50-00-0    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0048 | 0.0048           | <2.3     | >480      | 6   |
| Formol (37%)                               | Liquide       | 50-00-0    | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Furaldéhyde, 2-                            | Liquide       | 98-01-1    | 459    | >480   | >480   | 6  | na      | 0.03             | <14.4    | >480      | 6   |
| Furane                                     | Liquide       | 110-00-9   | 75     | 97     | >480   | 6  | <1      | 0.02             | 206      | 411       | 5   |
| Gasoil                                     | Liquide       | 68334-30-5 | 8*/323 | >480   | >480   | 6  | 0.02    | 0.001            |          |           |     |
| Gasoil Grade D-2                           | Liquide       | mix        | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.03   | 0.03             | <14.4    | >480      | 6   |
| Glutaral (50%)                             | Liquide       | 111-30-8   | 150    | 170    | 200    | 4  | 1.861   | 0.01             |          |           |     |
| Glutaraldehyde (50%)                       | Liquide       | 111-30-8   | 150    | 170    | 200    | 4  | 1.861   | 0.01             |          |           |     |
| Glycol                                     | Liquide       | 107-21-1   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.001  | 0.001            | <0.48    | >480      | 6   |
| Green Liquor (mix)                         | Liquide       | mix        |        | >480   |        |    |         |                  |          |           |     |
| Heptane                                    | Liquide       | 142-82-5   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Hexaméthylène diamine, 1,6- (45 °C, fondu) | Liquide       | 124-09-4   | 423    | >480   | >480   | 6  | 0.003   | 0.0001           | <1.4     | >480      | 6   |
| Hexaméthylène diisocyanate                 | Liquide       | 822-06-0   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.0271 | 0.0271           | <13      | >480      | 6   |
| Hexane n-                                  | Liquide       | 110-54-3   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Hexanone                                   | Liquide       | 108-94-1   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Hydrazine                                  | Liquide       | 302-01-2   | 269    | 283    | 352    | 5  | 2.3     | 0.001            |          |           |     |
| Hydrazine de méthyle                       |               |            | 83*    | 183*   | 280*   |    |         |                  |          |           |     |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE       | ÉTAT PHYSIQUE | CAS        | BT ACT            | BT 0.1            | BT 1.0 | EN | SSPR   | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480 | DURÉE 150 | ISO |
|----------------------------------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|--------|----|--------|------------------|----------|-----------|-----|
|                                        | Liquide       | 60-34-4    | /206              | /283              | /413   | 5  | 0.98   | 0.01             |          |           |     |
| Hydrogène difluorure d'ammonium (sat)  | Liquide       | 1341-49-7  | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.005 | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Hydrogène difluorure d'ammonium (sat)  | Liquide       | 1341-49-7  | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.005 | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Hydroxy-1-éthanethiol, 2-              | Liquide       | 60-24-2    | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.08  | 0.08             | <38.4    | >480      | 6   |
| Hydroxy-2-méthylpropionitrile, 2-      | Liquide       | 75-86-5    | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Hydroxy-isobutyronitrile               | Liquide       | 75-86-5    | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Hydroxyde de potassium (45%)           | Liquide       | 1310-58-3  | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.023 | 0.023            | <11      | >480      | 0   |
| Hydroxyde de potassium (50%)           | Liquide       | 1310-58-3  | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.005 | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Hydroxyde de sodium (50% 50 °C)        | Liquide       | 1310-73-2  | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Hydroxyde de sodium (50%)              | Liquide       | 1310-73-2  | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.025 | 0.025            | <12      | >480      | 6   |
| Hydroxyde de tétraméthylammonium (25%) | Liquide       | 75-59-2    | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.01  | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Hydroxytoluène                         | Liquide       | 100-51-6   | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.1   | 0.1              | <48      | >480      | 6   |
| Hydroxytoluène, o-                     | Liquide       | 95-48-7    | 173               | 179               | 211    | 4  | <4     | 0.02             | 674      | 295       | 5   |
| Hypochlorite de sodium (15%)           | Liquide       | 7681-52-9  | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.03  | 0.03             | <14.4    | >480      | 6   |
| Iodométhane                            | Liquide       | 74-88-4    | 254               | 296               | >480   | 6  | na     | 0.07             | 53.6     | >480      | 6   |
| Iodure d'hydrogène (55-57%)            | Liquide       | 10034-85-2 | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.01  | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Iodure de méthyle                      | Liquide       | 74-88-4    | 254               | 296               | >480   | 6  | na     | 0.07             | 53.6     | >480      | 6   |
| Isocyanate de méthyle                  | Liquide       | 624-83-9   | imm               | imm               |        |    | 0.42   | 0.001            |          |           |     |
| Isopropanol                            | Liquide       | 67-63-0    | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Isopropyl amine                        | Liquide       | 75-31-0    | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Isopropyl bromoacetate (>95%)          | Liquide       | 29921-57-1 | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.04  | 0.04             | <19.2    | >480      | 6   |
| Isopropylbenzène                       | Liquide       | 98-82-8    | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Kérosène                               | Liquide       | 8008-20-6  | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.001 | 0.001            | <0.48    | >480      | 6   |
| Lewisite (L), FINABEL 0.7. C           | Liquide       | 541-25-3   | >155 <sup>8</sup> | >155 <sup>8</sup> |        |    |        |                  |          |           |     |
| Lewisite (L), MIL-STD-282 (100 g/m²)   | Liquide       | 541-25-3   |                   | 360 <sup>8</sup>  |        |    |        |                  |          |           |     |
| Limonène, d-                           | Liquide       | 5989-27-5  | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Mercaptan méthylique                   | Vapeur        | 74-93-1    | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Mercapto éthanol                       | Liquide       | 60-24-2    | >480              | >480              | >480   | 6  | <0.08  | 0.08             | <38.4    | >480      | 6   |
| Mercure                                |               | 7439-      |                   |                   |        |    |        |                  |          |           |     |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE                  | ÉTAT PHYSIQUE | CAS       | BT ACT    | BT 0.1   | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480 | DURÉE 150 | ISO |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|--------|----|---------|------------------|----------|-----------|-----|
|                                                   | Liquide       | 97-6      | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.09   | 0.09             | <43.2    | >480      | 6   |
| Methyl -2-pyridyl acetate                         | Liquide       | 1658-42-0 | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Methyl Ethyl Ketone Peroxide (35%)                | Liquide       | 1338-23-4 | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.018  | 0.018            | <10      | >480      | 6   |
| Methyl imidazole, 1-                              | Liquide       | 616-47-7  | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.06   | 0.06             | <28.8    | >480      | 6   |
| Methylamine (gazeuse)                             | Vapeur        | 74-89-5   | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Mélange de PCB et d'huile de transformateur (mix) | Liquide       | mix       | 324* /428 | >480     | >480   | 6  | 0.032   | 0.01             |          |           |     |
| Méthacroléine                                     | Liquide       | 123-73-9  | 121       | 147      | >480   | 6  | <1      | 0.02             | 210      | 405       | 5   |
| Méthacrylate de méthyle                           | Liquide       | 80-62-6   | imm* /26  | imm* /53 |        |    | 1.4     | 0.001            |          |           |     |
| Méthanethiol                                      | Vapeur        | 74-93-1   | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Méthanol                                          | Liquide       | 67-56-1   | 56        | 117      | >480   | 6  | 0.14    | 0.02             |          |           |     |
| Méthoxy 2-méthylpropane, 2-                       | Liquide       | 1634-04-4 | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Méthoxy éthano, 1 2-                              | Liquide       | 109-86-4  | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Méthyl phénol                                     | Liquide       | 1319-77-3 | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.03   | 0.03             | <14.4    | >480      | 6   |
| Méthyl 2-pentanone, 4-                            | Liquide       | 108-10-1  | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Méthyl 2-pyrrolidone, N-                          | Liquide       | 872-50-4  | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Méthyl aniline, o-                                | Liquide       | 95-53-4   | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.03   | 0.03             | <14.4    | >480      | 6   |
| Méthyl benzène                                    | Liquide       | 108-88-3  | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Méthyl cétone                                     | Liquide       | 67-64-1   | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Méthyl formamide, N-                              | Liquide       | 123-39-7  | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Méthyl glutaronitrile, 2-                         | Liquide       | 4553-62-2 | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.1    | 0.1              | <48      | >480      | 6   |
| Méthyl pentane-2-one, 4-                          | Liquide       | 108-10-1  | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Méthyl propane-2-ol, 2-                           | Liquide       | 75-65-0   | 10* /147  | 37* /205 | >480   | 6  | 0.26    | 0.02             |          |           |     |
| Méthyl pyridine, 2-                               | Liquide       | 109-06-8  | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.024  | 0.024            | <11.5    | >480      | 6   |
| Méthyl pyridine, 3-                               | Liquide       | 108-99-6  | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.024  | 0.024            | <11.5    | >480      | 6   |
| Méthyl sobutylcétone                              | Liquide       | 108-10-1  | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Méthyl trichlorsilane                             | Liquide       | 75-79-6   | >480      | >480     | >480   | 6  | <0.0001 | 0.0001           | <0.04    | >480      | 6   |
| Méthyl vinylcétone                                | Liquide       | 78-94-4   | 287* /379 | >480     | >480   | 6  | <0.1    | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE                    | ÉTAT PHYSIQUE | CAS        | BT ACT   | BT 0.1   | BT 1.0 | EN | SSPR   | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480 | DURÉE 150 | ISO |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------|----------|----------|--------|----|--------|------------------|----------|-----------|-----|
| Méthyl éthylcétone                                  | Liquide       | 78-93-3    | imm      | 40*/64   | >480   | 6  | 0.36   | 0.001            |          |           |     |
| Méthyl éthylcétoxime                                | Liquide       | 96-29-7    | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Méthyle 4-isopropényle-1-cyclohexène, 1-            | Liquide       | 5989-27-5  | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Méthyle-2-propénoate de méthyle, 2-                 | Liquide       | 80-62-6    | imm*/26  | imm*/53  |        |    | 1.4    | 0.001            |          |           |     |
| Méthyle-N-nitrosométhylamine, N-                    | Liquide       | 62-75-9    | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.001 | 0.001            | <0.48    | >480      | 6   |
| Méthylène iso (cyclohexylamine), 4,4' (40 ° C)      | Liquide       | 1761-71-3  | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.01  | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Naphtalène                                          | Solide        | 91-20-3    | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.001 | 0.001            | <0.48    | >480      | 6   |
| Naphtalène (25% in Diethylene glycol dimethylether) | Liquide       | 91-20-3    | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.007 | 0.007            | <3.4     | >480      | 6   |
| Nicotine                                            | Liquide       | 54-11-5    | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.1   | 0.1              | <48      | >480      | 6   |
| Nitrile adipique                                    | Liquide       | 111-69-3   | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Nitrile propénoïque                                 | Liquide       | 107-13-1   | 72*/91   | 73*/92   | 103    | 3  | 8.9    | 0.0085           |          |           |     |
| Nitrite d'éthyle                                    | Liquide       | 75-05-8    | 65*/83   | 131      | >480   | 6  | <0.4   | 0.03             | <82      | >480      | 6   |
| Nitro benzène                                       | Liquide       | 98-95-3    | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Nitro chlormethan                                   | Liquide       | 76-06-2    | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Nitro méthane                                       | Liquide       | 75-52-5    | 157      | 233      |        |    | 0.97   | 0.001            |          |           |     |
| Nitro propane, 2-                                   | Liquide       | 79-46-9    | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Nitro toluène, 2-                                   | Liquide       | 88-72-2    | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.03  | 0.03             | <14.4    | >480      | 6   |
| Norflurane                                          | Vapeur        | 811-97-2   | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.04  | 0.04             | <19.2    | >480      | 6   |
| Néoprène (50% de Butanol)                           | Liquide       | 126-99-8   | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Octyl chlor formiate                                | Liquide       | 7452-59-7  | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.06  | 0.06             | <28.8    | >480      | 6   |
| Oléum (20% free SO3)                                | Liquide       | 8014-95-7  | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.06  | 0.06             | <28.8    | >480      | 6   |
| Oléum (40% free SO3)                                | Liquide       | 8014-95-7  | 130*/220 | 455*/468 | >480   | 6  | 0.32   | 0.0001           |          |           |     |
| Oléum (65% free SO3)                                | Liquide       | 8014-95-7  | 180      | 248      | 370    | 5  | na     | 0.04             | 398      | 428       | 5   |
| Oxychlorure de phosphore                            | Liquide       | 10025-87-3 |          | >480     | >480   | 6  | <0.01  | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Oxyde d'éthylène (gazeuse)                          | Vapeur        | 75-21-8    | 106      | 126      | >480   | 6  | <0.35  | 0.05             | 76       | >480      | 6   |
| Oxyde de propylène, 1,2-                            | Liquide       | 75-56-9    | 41       | 43       | 51     | 2  | <5     | 0.03             | 1860     | 114       | 3   |
| Oxyde de tert-butyle et de méthyle                  | Liquide       | 1634-04-4  | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.01  | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Oxytrichlorure de phosphore                         | Liquide       | 7719-12-2  | >480     | >480     | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE            | ÉTAT PHYSIQUE | CAS       | BT ACT | BT 0.1  | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480      | DURÉE 150 | ISO |
|---------------------------------------------|---------------|-----------|--------|---------|--------|----|---------|------------------|---------------|-----------|-----|
| Pentachloroantimoine                        | Liquide       | 7647-18-9 | <15    | <15     | <15    | 1  | >10     | 0.1              |               |           |     |
| Pentachlorure d'antimoine                   | Liquide       | 7647-18-9 | <15    | <15     | <15    | 1  | >10     | 0.1              |               |           |     |
| Pentanol, tert-                             | Liquide       | 75-85-4   | >480   | >480    | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24           | >480      | 6   |
| Pentanédial, 1,5- (50%)                     | Liquide       | 111-30-8  | 150    | 170     | 200    | 4  | 1.861   | 0.01             |               |           |     |
| Pentène nitrile, 2-                         | Liquide       | 71-41-0   | >480   | >480    | >480   | 6  | <0.1    | 0.1              | <48           | >480      | 6   |
| Peracetic Acid (32%)                        | Liquide       | 79-21-0   | >480   | >480    | >480   | 6  | <0.0123 | 0.0123           | <6            | >480      | 6   |
| Peroxyde d'hydrogène (50%)                  | Liquide       | 7722-84-1 | >480   | >480    | >480   | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8          | >480      | 6   |
| Peroxyde d'hydrogène (70%)                  | Liquide       | 7722-84-1 | >480   | >480    | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6          | >480      | 6   |
| Phenyl chlor formiate                       | Liquide       | 1885-14-9 | >480   | >480    | >480   | 6  | <0.06   | 0.06             | <28.8         | >480      | 6   |
| Phosgène                                    | Vapeur        | 75-44-5   | >480   | >480    | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6          | >480      | 6   |
| Phosphine                                   | Vapeur        | 7803-51-2 | imm    | imm     |        |    | >0.11   | 0.003            |               |           |     |
| Phénol (45 °C, fondu)                       | Liquide       | 108-95-2  | 22     | 25      | 29     | 1  | na      | 0.05             | >355, 120 min | 56        | 2   |
| Phénol (60 °C, fondu)                       | Liquide       | 108-95-2  | imm    | imm     | imm    |    | na      | 0.01             | 426/24 min    | 14        | 1   |
| Phénol (85%)                                | Liquide       | 108-95-2  | >480   | >480    | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24           | >480      | 6   |
| Phényl éthanol, 1-                          | Liquide       | 98-85-1   | >480   | >480    | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4          | >480      | 6   |
| Phénylacétonitrile                          | Liquide       | 140-29-4  | >390   | >390    | >390   | 5  | <0.01   | 0.01             | <4.8          | >480      | 6   |
| Phénylamine                                 | Liquide       | 62-53-3   | >480   | >480    | >480   | 6  | <0.03   | 0.03             | <14.4         | >480      | 6   |
| Phénylpropane, 2-                           | Liquide       | 98-82-8   | >480   | >480    | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24           | >480      | 6   |
| Phényltrichlorosilane                       | Liquide       | 98-13-5   | >480   | >480    | >480   | 6  | <0.0001 | 0.0001           | <0.04         | >480      | 6   |
| Phényléthane                                | Liquide       | 100-41-4  | >480   | >480    | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4          | >480      | 6   |
| Phénéthylène                                | Liquide       | 100-42-5  | >480   | >480    | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24           | >480      | 6   |
| Picoline, 2-                                | Liquide       | 109-06-8  | >480   | >480    | >480   | 6  | <0.024  | 0.024            | <11.5         | >480      | 6   |
| Picoline, 3-                                | Liquide       | 108-99-6  | >480   | >480    | >480   | 6  | <0.024  | 0.024            | <11.5         | >480      | 6   |
| Polyméthylène polyphényl isocyanate (p-MDI) | Liquide       | 9016-87-9 | >480   | >480    | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4          | >480      | 6   |
| Prop-2-en-1-al                              | Liquide       | 107-02-8  | 51*/65 | 75*/101 | >480   | 6  | <0.5    | 0.02             | 105           | >480      | 6   |
| Prop-2-en-1-al (10 g/m²)                    | Liquide       | 107-02-8  | >480   | >480    | >480   | 6  | <0.04   | 0.04             | <19.2         | >480      | 6   |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE            | ÉTAT PHYSIQUE | CAS        | BT ACT | BT 0.1             | BT 1.0   | EN | SSPR   | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480 | DURÉE 150 | ISO |
|---------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------------|----------|----|--------|------------------|----------|-----------|-----|
| Prop-2-yn-1-ol                              | Liquide       | 107-19-7   | 123    | 123                | 127      | 4  | 37.9   | 0.07             |          |           |     |
| Propan -2-ol                                | Liquide       | 67-63-0    | >480   | >480               | >480     | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Propan-2-one                                | Liquide       | 67-64-1    | >480   | >480               | >480     | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Propane cétonique                           | Liquide       | 67-64-1    | >480   | >480               | >480     | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Propane-1-ol                                | Liquide       | 71-23-8    | >480   | >480               | >480     | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Propanoate de butyle, 2-                    | Liquide       | 141-32-2   | >480   | >480               | >480     | 6  | <0.05  | 0.05             | >480     | >480      | 6   |
| Propanol, 1-                                | Liquide       | 71-23-8    | >480   | >480               | >480     | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Propanol, n-                                | Liquide       | 71-23-8    | >480   | >480               | >480     | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Propylchloroformate                         | Liquide       | 109-61-5   | >480   | >480               | >480     | 6  | <0.03  | 0.03             | <14.4    | >480      | 6   |
| Propyl amine                                | Liquide       | 107-10-8   | imm    | 16*/21             | >480     | 6  | 0.52   | 0.05             |          |           |     |
| Propène 1-ol, 2-                            | Liquide       | 107-18-6   | >480   | >480               | >480     | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Propènenitrile, 2-                          | Liquide       | 107-13-1   | 72*/91 | 73*/92             | 103      | 3  | 8.9    | 0.0085           |          |           |     |
| Propénamide (50%)                           | Liquide       | 79-06-1    | >480   | >480               | >480     | 6  | <0.1   | 0.1              | <48      | >480      | 6   |
| Pyridin, 2-fluoro-6-(trifluoromethyl)       | Liquide       | 94239-04-0 | >480   | >480               | >480     | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Pyridine                                    | Liquide       | 110-86-1   | >480   | >480               | >480     | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Pyrrolidine                                 | Liquide       | 123-75-1   | 40*/80 | 45*/100            | 145*/185 | 4  | 4.7    | 0.05             |          |           |     |
| Sarin (GB), FINABEL 0.7.C                   | Liquide       | 107-44-8   |        | >1400 <sup>8</sup> |          |    |        |                  |          |           |     |
| Sarin (GB), MIL-STD-282 (100 g/m²)          | Liquide       | 107-44-8   |        | >480 <sup>8</sup>  |          |    |        |                  |          |           |     |
| Silane                                      | Vapeur        | 7803-62-5  | >480   | >480               | >480     | 6  | <0.1   | 0.1              | <48      | >480      | 6   |
| Soman (GD), FINABEL 0.7.C                   | Liquide       | 96-64-0    |        | >1400 <sup>8</sup> |          |    |        |                  |          |           |     |
| Soman (GD), MIL-STD-282 (100 g/m²)          | Liquide       | 96-64-0    |        | >480 <sup>8</sup>  |          |    |        |                  |          |           |     |
| Soude caustique (50% 50 °C)                 | Liquide       | 1310-73-2  | >480   | >480               | >480     | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Soude caustique (50%)                       | Liquide       | 1310-73-2  | >480   | >480               | >480     | 6  | <0.025 | 0.025            | <12      | >480      | 6   |
| Styrène                                     | Liquide       | 100-42-5   | >480   | >480               | >480     | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Sulfate de méthyle                          | Liquide       | 77-78-1    | >480   | >480               | >480     | 6  | <0.09  | 0.09             | <43.2    | >480      | 6   |
| Sulfur Mustard (HD), FINABEL 0.7.C          | Liquide       | 505-60-2   |        | >1400 <sup>8</sup> |          |    |        |                  |          |           |     |
| Sulfur Mustard (HD), MIL-STD-282 (100 g/m²) | Liquide       | 505-60-2   |        | >480 <sup>8</sup>  |          |    |        |                  |          |           |     |
| Sulfure de carbone                          | Liquide       | 75-15-0    | >480   | >480               | >480     | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE   | ÉTAT PHYSIQUE | CAS       | BT ACT       | BT 0.1             | BT 1.0       | EN | SSPR    | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480 | DURÉE 150 | ISO |
|------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|----|---------|------------------|----------|-----------|-----|
| Sulfure de méthyle                 | Liquide       | 75-18-3   | 83*<br>/139  | 271                | 452          | 5  | 1.21    | 0.02             |          |           |     |
| Tabun (GA), FINABEL 0.7. C         | Liquide       | 77-81-6   |              | >1400 <sup>8</sup> |              |    |         |                  |          |           |     |
| Tabun (GA), MIL-STD-282 (100 g/m²) | Liquide       | 77-81-6   |              | >480 <sup>8</sup>  |              |    |         |                  |          |           |     |
| Tetraethylene pentamine            | Liquide       | 112-57-2  | >480         | >480               | >480         | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Thiazole, 1,3-                     | Liquide       | 288-47-1  | >480         | >480               | >480         | 6  | <0.04   | 0.04             | <19.2    | >480      | 6   |
| Thioalcool                         | Liquide       | 75-08-1   | >480         | >480               | >480         | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Tiophène                           | Liquide       | 110-02-1  | >480         | >480               | >480         | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Toluidine, o-                      | Liquide       | 95-53-4   | >480         | >480               | >480         | 6  | <0.03   | 0.03             | <14.4    | >480      | 6   |
| Toluène                            | Liquide       | 108-88-3  | >480         | >480               | >480         | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Toluène 2,4-diisocyanate           | Liquide       | 584-84-9  | >480         | >480               | >480         | 6  | <0.0281 | 0.0281           | <13.5    | >480      | 6   |
| Toluène 2,4-diisocyanate (80%)     | Liquide       | 584-84-9  | >480         | >480               | >480         | 6  | <0.0281 | 0.0281           | <13.5    | >480      | 6   |
| Tributylamine (95%)                | Liquide       | 102-82-9  | >480         | >480               | >480         | 6  | <0.04   | 0.04             | <19.2    | >480      | 6   |
| Trichloro acétone, 1,1,3- (87.7%)  | Liquide       | 921-03-9  | 431*<br>/458 | 467*<br>/476       | >480         | 6  | <0.2    | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Trichloro benzène, 1,2,4-          | Liquide       | 120-82-1  | >480         | >480               | >480         | 6  | <0.001  | 0.001            | <0.48    | >480      | 6   |
| Trichloro nitrométhane             | Liquide       | 76-06-2   | >480         | >480               | >480         | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Trichloro phénylsilane             | Liquide       | 98-13-5   | >480         | >480               | >480         | 6  | <0.0001 | 0.0001           | <0.04    | >480      | 6   |
| Trichloro éthane, 1,1,2-           | Liquide       | 79-00-5   | 120*<br>/173 | 164*<br>/232       | 202*<br>/302 | 4  | 9.1     | 0.01             |          |           |     |
| Trichloro éthanol, 2,2,2-          | Liquide       | 115-20-8  | >480         | >480               | >480         | 6  | <0.008  | 0.008            | <3.8     | >480      | 6   |
| Trichloro éthylène                 | Liquide       | 79-01-6   | >480         | >480               | >480         | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Trichlorométhane                   | Liquide       | 67-66-3   | imm          | imm                | imm          |    | 10.6    | 0.001            |          |           |     |
| Trichlorométhane (1000 ppm)        | Vapeur        | 67-66-3   | >480         | >480               | >480         | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Trichlorure d'arsenic              | Liquide       | 7784-34-1 | 22*/29       | 32*/38             | 59           | 2  | 334     | 0.01             |          |           |     |
| Trichlorure d'éthane               | Liquide       | 79-00-5   | 120*<br>/173 | 164*<br>/232       | 202*<br>/302 | 4  | 9.1     | 0.01             |          |           |     |
| Trichlorure d'éthylène             | Liquide       | 79-01-6   | >480         | >480               | >480         | 6  | <0.01   | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Trichlorure de butylétain          | Liquide       | 1118-46-3 | >480         | >480               | >480         | 6  | <0.0001 | 0.0001           | <0.04    | >480      | 6   |
| Trichlorure de fer (40%)           | Liquide       | 7705-08-0 | >480         | >480               | >480         | 6  | <0.03   | 0.03             | <14.4    | >480      | 6   |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE        | ÉTAT PHYSIQUE | CAS        | BT ACT | BT 0.1             | BT 1.0 | EN | SSPR    | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480 | DURÉE 150 | ISO |
|-----------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------------|--------|----|---------|------------------|----------|-----------|-----|
| Triéthylentetramine (60%)               | Liquide       | 112-24-3   | >480   | >480               | >480   | 6  | <0.005  | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Triméthyl p-benzoquinone (30 °C, fondu) | Liquide       | 935-92-2   |        | nm                 | >480   | 6  | nm      | 0.05             |          |           |     |
| Triéthyl amine                          | Liquide       | 121-44-8   | >480   | >480               | >480   | 6  | 0.05    | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Tétrachlorobiphénol, 2,2', 6,6'-        | Solide        | 79-95-8    | >480   | >480               | >480   | 6  | <0.1    | 0.1              | <48      | >480      | 6   |
| Tétrachlorométhane                      | Liquide       | 56-23-5    | imm    | imm* /11           | >480   | 6  | 0.57    | 0.001            |          |           |     |
| Tétrachlorométhane (1000 ppm)           | Vapeur        | 56-23-5    | >480   | >480               | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Tétrachloroéthane, 1,1,2,2-             | Liquide       | 79-34-5    | >480   | >480               | >480   | 6  | <0.008  | 0.008            | <3.8     | >480      | 6   |
| Tétrachloroéthylène, 1,1,2,2-           | Liquide       | 127-18-4   | >480   | >480               | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Tétrachlorure d'éthylène                | Liquide       | 127-18-4   | >480   | >480               | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Tétrachlorure de carbone                | Liquide       | 56-23-5    | imm    | imm* /11           | >480   | 6  | 0.57    | 0.001            |          |           |     |
| Tétrachlorure de carbone (1000 ppm)     | Vapeur        | 56-23-5    | >480   | >480               | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Tétrachlorure de silicium               | Liquide       | 10026-04-7 | >480   | >480               | >480   | 6  | <0.0001 | 0.0001           | <0.04    | >480      | 6   |
| Tétrachlorure de titane                 | Liquide       | 7550-45-0  | >480   | >480               | >480   | 6  | <0.0001 | 0.0001           | <0.04    | >480      | 6   |
| Tétrafluoroéthane, 1,1,1,2-             | Vapeur        | 811-97-2   | >480   | >480               | >480   | 6  | <0.04   | 0.04             | <19.2    | >480      | 6   |
| Tétrahydrofuranne                       | Liquide       | 109-99-9   | >480   | >480               | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| VX Nerve Agent, FINABEL 0.7.C           | Liquide       | 50782-69-9 |        | >1400 <sup>8</sup> |        |    |         |                  |          |           |     |
| VX Nerve Agent, MIL-STD-282 (100 g/m²)  | Liquide       | 50782-69-9 |        | >480 <sup>8</sup>  |        |    |         |                  |          |           |     |
| Vinylbenzène                            | Liquide       | 100-42-5   | >480   | >480               | >480   | 6  | <0.05   | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Vinylcarbinol                           | Liquide       | 107-18-6   | >480   | >480               | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| White Liquor                            | Liquide       | mix        |        | >480               |        |    |         |                  |          |           |     |
| White spirit                            | Liquide       | mix        | >480   | >480               | >480   | 6  | <0.02   | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Xylidine, 2,4-                          | Liquide       | 95-68-1    | >480   | >480               | >480   | 6  | <0.0195 | 0.0195           | <9.4     | >480      | 6   |
| Xylène                                  | Liquide       | 1330-20-7  | >480   | >480               | >480   | 6  | <0.001  | 0.001            | <0.48    | >480      | 6   |
| Époxypropane, 1,2-                      | Liquide       | 75-56-9    | 41     | 43                 | 51     | 2  | <5      | 0.03             | 1860     | 114       | 3   |
| Époxyéthane (gazeuse)                   | Vapeur        | 75-21-8    | 106    | 126                | >480   | 6  | <0.35   | 0.05             | 76       | >480      | 6   |
| Éthane-1,2-diol                         | Liquide       | 107-21-1   | >480   | >480               | >480   | 6  | <0.001  | 0.001            | <0.48    | >480      | 6   |

## FICHE TECHNIQUE

| NOM DU DANGER / PRODUIT CHIMIQUE            | ÉTAT PHYSIQUE | CAS       | BT ACT | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR   | MDPR G/CM² /MIN. | CUM. 480 | DURÉE 150 | ISO |
|---------------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------|--------|----|--------|------------------|----------|-----------|-----|
| Éthanenitrile                               | Liquide       | 75-05-8   | 65*/83 | 131    | >480   | 6  | <0.4   | 0.03             | <82      | >480      | 6   |
| Éthanethiol                                 | Liquide       | 75-08-1   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01  | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Éther de diglycidyle et bisphénol A, 4,4'-  | Liquide       | 1675-54-3 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01  | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Éther de diglycidyle et bisphénol A         | Liquide       | 1675-54-3 | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01  | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Éther diéthylique                           | Liquide       | 60-29-7   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01  | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Éther monobutylique de diéthylène-glycol    | Liquide       | 112-34-5  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Éther monométhylrique d'éthylène-glycol     | Liquide       | 109-86-4  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005 | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Éther pyroacétique                          | Liquide       | 67-64-1   | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.02  | 0.02             | <9.6     | >480      | 6   |
| Éther éthylique du fluorure de bore         | Liquide       | 109-63-7  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Éthoxy éthylacétate                         | Liquide       | 111-15-9  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.005 | 0.005            | <2.4     | >480      | 6   |
| Éthylméthylcétone                           | Liquide       | 78-93-3   | imm    | 40*/64 | >480   | 6  | 0.36   | 0.001            |          |           |     |
| Éthylène de vinyle (gazeuse)                | Vapeur        | 106-99-0  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.01  | 0.01             | <4.8     | >480      | 6   |
| Éthyléthanamine, N-                         | Liquide       | 109-89-7  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |
| Éthérate diéthylique de trifluorure de bore | Liquide       | 109-63-7  | >480   | >480   | >480   | 6  | <0.05  | 0.05             | <24      | >480      | 6   |

BTAct Temps de passage (réel) au MDPR [mins] | BT0.1 Temps de passage normalisé à 0.1 µg/cm²/min [mins] |

BT1.0 Temps de passage normalisé à 1.0 µg/cm²/min [mins] | EN Classification selon EN 14325 | SSPR Taux de perméance à l'équilibre [µg/cm²/min] |

MDPR Taux de perméance minimum détectable [µg/cm²/min] | CUM480 Masse de perméance cumulée après 480 min [µg/cm²] |

Time150 Temps pour atteindre la masse de perméance cumulée de 150 µg/cm² [mins] | ISO Classification selon ISO 16602 |

CAS Numéro d'enregistrement au Chemical Abstracts Service (CAS) | min Minute | > Supérieur à | < Inférieur à | imm Immédiat (< 10 min) | nm Non testé |

sat Solutions saturées | N/A Sans objet | na Non atteint | GPR grade Grade universel de qualité «réactif» | \* Basé sur la plus faible valeur individuelle |

8 Temps de passage réel; temps de passage normalisé non disponible | DOT5 Dégradation after 5 min | DOT30 Dégradation after 30 min | DOT60 Dégradation after 60 min |

DOT240 Dégradation after 240 min | BT1383 Normalized breakthrough time at 0.1 µg/cm²/min [mins] acc. ASTM F1383 |

### Note importante

Les données de perméation publiées ont été générées par DuPont par des laboratoires de test indépendants agréés selon la méthode d'essai applicable à cette date (EN ISO 6529 (méthode A et B), ASTM F739, ASTM F1383, ASTM D6978, EN369, EN 374-3) Ces données sont en général obtenues en calculant la moyenne des résultats de trois échantillons de matériaux testés. Tous les produits chimiques ont été testés à une concentration supérieure à 95 % (l/l), sauf mention contraire. Les tests sont réalisés à des températures comprises entre 20 °C et 27 °C, à pression ambiante, sauf mention contraire. Une variation de la température peut influencer de manière significative le temps de passage. La perméation augmente généralement en fonction de la température. Les données de perméation cumulée ont été mesurées ou calculées en fonction du taux de perméation minimum détectable. Le test des substances cytostatiques a été réalisé à la température de test de 27 °C conformément à la norme ASTM D6978 ou ISO 6529 avec l'exigence supplémentaire d'indiquer le temps de passage normalisé à 0.01 µg/cm²/min. Les agents chimiques de guerre (le lewisite, le sarin, le soman, gaz moutarde, le tabun et l'agent innervant VX) ont été testés conformément à la norme MIL-STD-282 à 22 °C ou conformément à la méthode d'essai FINABEL 0.7 à 37 °C. Les données de perméation pour Tyvek® s'appliquent uniquement aux vêtements blancs Tyvek® 500 et Tyvek® 600, et ne s'appliquent pas à d'autres styles et couleurs différentes de Tyvek® Les données de perméation sont généralement mesurées pour des produits chimiques seuls. Les caractéristiques de perméation des mélanges peuvent souvent considérablement dévier des résultats obtenus pour un produit chimique seul. Les données de perméation publiées pour les gants ont été générées conformément aux normes ASTM F739 et ASTM F1383.

Les données de dégradation publiées pour les gants ont été générées à partir d'une méthode gravimétrique. Ce test de dégradation expose une face du matériau du gant au produit chimique de test pendant 4 heures. Le poids exprimé en pourcentage, qui varie après l'exposition, est mesuré à 4 intervalles : toutes les 5, 30, 60 et 240 minutes. Taux de dégradation :

- E: EXCELLENT (0 à 10 % de variation de poids)
- G: GOOD (SATISFAISANT, 11 à 20 % de variation de poids)
- F: FAIR (RAISONNABLE, 21 à 30 % de variation de poids)
- P: POOR (INSATISFAISANT, 31 à 50 % de variation de poids)
- NR: NOT RECOMMENDED (NON RECOMMANDE, plus de 50 % de variation de poids)
- NT: NOT TESTED (NON TESTÉ)

La dégradation est l'altération physique d'un matériau après une exposition chimique. Les effets généralement constatés incluent : gonflement, plissement, détérioration ou délamination. Une perte de résistance peut aussi avoir lieu.

## FICHE TECHNIQUE

Veillez utiliser les données de perméation fournies dans le cadre de l'évaluation du risque pour vous aider à sélectionner un matériau de protection, un vêtement, des gants ou un accessoire adapté à l'usage souhaité. Le temps de passage est un concept différent de la durée limite d'utilisation. Les temps de passage sont un indicateur de la performance de la barrière, bien que les résultats puissent varier en fonction des méthodes d'essai et des laboratoires. Le temps de passage seul ne suffit pas à déterminer la durée limite d'utilisation d'un vêtement après sa contamination. La durée limite d'utilisation peut être plus longue ou plus courte que le temps de passage en fonction des résultats de perméation de la substance, de sa toxicité, des conditions de travail et d'exposition (par ex. : la température, la pression, la concentration, l'état physique).

Dernières mises à jour des données de perméation : 10/24/2022

Les informations fournies dans le présent document correspondent à nos connaissances sur ce sujet à la date de publication. Elles sont susceptibles d'être modifiées au fur et mesure de l'acquisition de nouvelles expériences et de l'évolution de nos connaissances. Les données fournies correspondent à la plage normale des propriétés du produit et concernent uniquement le produit désigné; ces données ne sont pas forcément valides pour ce matériau utilisé en association avec un autre matériau, des additifs ou dans un quelconque processus, sauf si cela est clairement indiqué. Les données fournies ne doivent pas être utilisées pour établir des spécifications ou utilisées seules comme base de conception; elles ne sauraient se substituer aux essais qui vous incombent pour déterminer par vous-même si un matériau spécifique convient à l'usage auquel vous le destinez. Ne connaissant pas les conditions d'utilisation spécifiques à chaque utilisateur final, DuPont ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, et n'assume aucune responsabilité quant à l'usage des présentes informations. Ces informations ne sauraient être interprétées comme une licence d'exploitation sous quelque brevet que ce soit, ni comme une incitation à enfreindre un quelconque droit de propriété intellectuelle.

### Avertissement

Ce vêtement et/ou ce matériau ne sont pas ignifuges et ne doivent pas être utilisés à proximité de source de chaleur, de flamme nue et d'étincelles, ni dans des environnements potentiellement inflammables.

Les informations fournies dans le présent document correspondent à nos connaissances sur ce sujet à la date de publication. Elles sont susceptibles d'être modifiées au fur et mesure de l'acquisition de nouvelles expériences et de l'évolution de nos connaissances. Les données fournies correspondent à la plage normale des propriétés du produit et concernent uniquement le produit désigné; ces données ne sont pas forcément valides pour ce matériau utilisé en association avec un autre matériau, des additifs ou dans un quelconque processus, sauf si cela est clairement indiqué. Les données fournies ne doivent pas être utilisées pour établir des spécifications ou utilisées seules comme base de conception; elles ne sauraient se substituer aux essais qui vous incombent pour déterminer par vous-même si un matériau spécifique convient à l'usage auquel vous le destinez. Ne connaissant pas les conditions d'utilisation spécifiques à chaque utilisateur final, DuPont ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, et n'assume aucune responsabilité quant à l'usage des présentes informations. Ces informations ne sauraient être interprétées comme une licence d'exploitation sous quelque brevet que ce soit, ni comme une incitation à enfreindre un quelconque droit de propriété intellectuelle.

Travail en zone explosive: lors de votre évaluation des risques, veuillez tenir compte du fait que les chaussettes intégrées peuvent faire office d'isolant pour l'utilisateur. Il se pourrait donc que le vêtement et son utilisateur ne soient pas mis à la terre par les chaussures; d'autres mesures de mise à la terre du vêtement et de son utilisateur sont donc requises.

### DuPont™ SafeSPEC™ - nous sommes là pour vous aider

Notre outil en ligne puissant, peut vous aider à déterminer la combinaison de vêtements de protection et de gants qui vous convient le mieux.



**DuPont Personal Protection**  
**SafeSPEC™**

 DuPont Personal Protection

 DuPont Personal Protection

CRÉÉ LE: MARS 24, 2025

© 2024 DuPont. Tous droits réservés. DuPont™, le logo ovale DuPont, et tous les produits suivis de la mention ™, SM ou ®, sauf autre mention, sont des marques de commerce, des marques de service ou des marques déposées d'affiliés de DuPont de Nemours, Inc.