



JOINT FCR POUR RACCORDS pour air, eau, huile



6

ISO 9001, LNE(1) FAD(2)

JOINTS ROSE - EPAISSEUR 2 et 3MM

DIM.	Ø INT.	Ø EXT.
1/4	7	11
3/8	9	14,5
1/2	12	18
5/8	14	20
3/4	16	24
7/8	20	27
1"	22	30
1"1/4	30	38
1"1/2	35	45
2"	45	55

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Densité : 1.70 g/cm³
 Compressibilité ASTM F 36 J : 10%
 Reprise élastique ASTM F36 : 50%
 Perméabilité aux gaz : DIN 3535 : 0.08 mg/s.m

LIMITES D'UTILISATION *

Température maxi : 180 °C
 Température mini : - 150 °C
 Pression : 40 bars
 * : valeurs non associées

COMPOSITION

Caoutchouc synthétique cellulose. Matériau à base cellulosiques et d'un liant élastomère NBR

QUALITÉS

Bon serrage mécanique