



Image may differ from product. See technical specification for details.



LGMT 2/0.4

Graisse pour roulements SKF LGMT 2 en cartouche de 420 ml

La graisse SKF LGMT 2 est composée d'une huile de base minérale et d'un épaississant au savon de lithium. Sa stabilité thermique est excellente dans sa plage de température de fonctionnement. Cette graisse d'usage général de qualité supérieure convient à un grand nombre d'applications de l'industrie et de l'automobile. Applications typiques : • Équipements agricoles • Roulements de roue pour l'automobile • Convoyeurs • Petits moteurs électriques • Ventilateurs industriels

- Excellente stabilité à l'oxydation
- Bonne stabilité mécanique
- Excellente résistance à l'eau et à la corrosion

Aperçu

Logistique

Poids net du produit	0.38 kg
Code eClass	23-06-01-01
Code UNSPSC	15121902

Performance

Suitable for High load applications	–
Suitable for Vertical shaft applications	O
Suitable for applications with Oscilating movements	O
Suitable for applications with Severe vibrations	+
Suitable for applications that require Rust protection	+
Suitable for applications that require Water resistance	+
Suitable for applications that require Frequent start-up	O
Plage de température de fonctionnement	-30.0 – 120.0 °C
Dropping point (min) ISO 2176	180 °C
Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60 strokes (10 ⁻¹ mm)	265 - 295
Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100 000 strokes, 10 ⁻¹ mm	+50
Mechanical stability - Roll stability, ASTM D1831 (max.) 50 hrs at 80°C, 10 ⁻¹ mm	+50
Mechanical stability, V2F test, 144 hrs	M
Corrosion protection, Emcor, ISO 11007 modified, Water washout	0-0
Corrosion protection, Emcor, ISO 11007 modified, 0.5% NaCl	-
Water resistance (max.) DIN 51807/1, 3 hrs at 90 °C	1
Oil separation DIN 51817, 40°C, %	1-6
Lubrication ability, R2F test B at 120°C	Réussi
Copper corrosion (max.) DIN 51811 /ASTM D4048, 24 hrs at 100°C	2 max.at 110°C
Rolling bearing grease life (max.) ROF test, L50 life, 10000 r/min, hrs at °C	1000 at 100°C

Propriétés

Speed (max.) n x dm (x 1000)	300
DIN 51825 code	K2K-30
Classe de consistance NLGI	2
Thickener	Lithium
Couleur	Brun-roux
Base oil type	Minérale

Base oil viscosity DIN 51562 at 40 °C	110 mm ² /s
Base oil viscosity DIN 51562 at 100 °C	11 mm ² /s
Durée de stockage	5 year
Packsize	Cartouche de 420 ml
Available for single point lubrication	non

Dimensions

Corrosion protection, Emcor, ISO 11007, Distilled water	0-0
Poids du produit	0.38 kg

Produits compatibles

Produit recommandé

Graisse pour roulements SKF LGMT 2 en tube de 35 g	LGMT 2/0.035
Graisse pour roulements SKF LGMT 2 en tube de 200 g	LGMT 2/0.2
Graisse pour roulements SKF LGMT 2 en pot de 1 kg	LGMT 2/1
Graisse pour roulements SKF LGMT 2 en seau de 18 kg	LGMT 2/18
Graisse pour roulements SKF LGMT 2 en fût de 180 kg	LGMT 2/180
Graisse pour roulements SKF LGMT 2 en pot de 5 kg	LGMT 2/5
Graisse pour roulements SKF LGMT 2 en fût de 50 kg	LGMT 2/50

Outil recommandé

Pompe à graisse manuelle sur batterie SKF TLGB 20	TLGB 20
Pistolet à graisse sur batterie (chargeur de 110 V)	TLGB 20/110V
Pompe à graisse sur batterie SKF Lincoln TLGB 1262-E	TLGB 1262-E
Pompe à graisse sur batterie SKF Lincoln TLGB 1886-E	TLGB 1886-E
Pistolet à graisse SKF TLGH 1	TLGH 1
Pompe à graisse 1077600	1077600
Pistolet à graisse SKF 1077600 H	1077600 H

Pistolet à graisse SKF 1077600/SET	1077600/SET
Pistolet à graisse SKF LAGH 400	LAGH 400