

FICHE TECHNIQUE

ABSO'NET CLASSIC SPECIAL

Absorbant industriel
C1300000

COMPOSITION

Sépiolite 15/30



PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Specifications ¹	
Humidité (%)	Max. 12
Masse volumétrique apparente (g/l)	570-670
Absorption d'eau ² (%)	Min.135
Absorption de gas-oil ² (%)	Min.85
Distribution granulométrique, tamisage à sec(%) Refus à 1.70 mm Inférieur à 0.25 mm	Max. 0.1 Max. 1

¹ Applicable à l'ensemble du lot. Il n'inclut pas l'incertitude de la méthode.

² Conforme à la Norme NF T 90-361.

Code	Désignation	Conditionnement	Palette
C1300000	SEPIOLITE 15/30	SAC 20 KG	50
CH0042_1	SEPIOLITE 15/30	SEAU 20 KG	24
CH0042_0	SEPIOLITE 15/30	SEAU 10 KG	48