

DÉCAP'SEC^{NV}

DÉCAPANT SANS RINÇAGE

• DESCRIPTION

Décapant sans rinçage à résidus secs. Prêt à l'emploi et action rapide. Attaque les films minces de peintures, vernis, lasures sur bois, pierre, brique, céramiques, verre, ciment... Convient pour décaper les sols et caillebotis, le matériel d'application de peinture.

- + Peintures, vernis, lasures
- + Bois, pierre, béton, inox...

• MODE D'EMPLOI

Appliquer pur à la brosse, au rouleau au pulvérisateur sur surface sèche ou en bain. Laisser agir de 5 à 20 minutes selon le support et le nombre de couches. Éliminer les déchets par grattage avec une brosse, une spatule ou de la laine de verre sans rincer. Renouveler l'opération si besoin. Dès que la surface est propre et sèche, un nouveau revêtement peut être appliqué. Consommation moyenne : 5 à 10 m² / L. NOUS RECOMMANDONS D'EFFECTUER UN ESSAI PREALABLE (en particulier sur les métaux car pH acide). Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect liquide
- Incolore
- d = 0.952

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
Produit inflammable et irritant. Le port de gants et lunettes de protection est recommandé.
pH acide : peut provoquer une légère attaque sur les métaux. Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.

Étiquetage : DANGER ; GHS02,GHS07.

INFOS LOGISTIQUES

• **Réf : DEC5271**

Bidon 1 litre
Carton de 12

Code douane
38140090

Transport ADR
Non soumis ☒
Soumis ☐

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré — Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France