

SINTOBOIS Rebouche imperfections

Pâte à bois solvantée

Teinte	Conditionnement	Référence
Chêne moyen	Tube blister 80 gr	235105
Chêne clair		235705
Chêne foncé		235405
Pin		235505
Naturel		235905
Chêne moyen	Boîte 250 gr	235100
Chêne clair		235700
Chêne foncé		235400
Pin		235500
Naturel		235900
Chêne moyen	Boîte 5000 gr	235101
Chêne foncé		235401
Pin		235501
Chêne clair		235701
Naturel		235901



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Pâte à bois prête à l'emploi pour la réparation de rayures, de petites fissures, trous de vers, éclats sur bois et dérivés.
- Pour de grosses réparations utiliser l'enduit de rebouchage ou le mastic polyester Sintobois standard, fin ou dur.
- S'applique sur tous supports bois (dur, tendre, aggloméré, contreplaqué...)
- Grande facilité d'application.
- Peu de retrait.
- Bonne adhérence.
- Grande facilité de ponçage à sec.
- Séchage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teintes	Chêne clair-Chêne moyen-Chêne foncé-Acajou-Merisier-Pin-Noyer-Naturel-Blanc
Type de liant	Résine nitrocellulosique
Densité	1,3
Temps de travail	Illimité
Temps de séchage	1h pour une épaisseur de 2 mm
Ponçable et recouvrable	1h à plusieurs heures selon l'épaisseur appliquée Grain P100 à sec
Température d'application	10 à 30 °C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. A l'abri du rayonnement solaire, de la chaleur.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Sur bois sec, poncer dans le sens de la veine du bois à l'aide d'un papier de verre à grains fin.
- Dépoussiérer le support.

APPLICATION

- Appliquer la pâte à bois tel quel à l'aide d'une cale ou d'une spatule métallique en passes légères et répétées.
- Eviter des applications supérieures à 3 mm.

FINITION

- Après ponçage à sec la pâte à bois peut être teintée puis recevoir tous les produits de finition pour le bois : cire, vernis, lasure, peinture ou vitrifiant.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone, alcool.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr www.sintoshop.fr

SINTO®