GRAISSE BLANCHE MULTIFONCTIONS

Graissage

Longue durée à base de lithium + PTFE

1. Description générale

Assure une lubrification de longue durée pour toutes les pièces en mouvement. Réduit le frottement et l'usure. Résiste à l'eau. Protège contre la corrosion. Film blanc visible.

2. Caractéristiques

- Contient du PTFE, (polytétrafluoroéthylène), qui augmente le pouvoir lubrifiant.
- Contient des inhibiteurs de rouille et d'oxydation garantissant une très bonne protection des métaux.
- Dépose un film de haute viscosité.
- Grâce à ses qualités de résistance à l'eau, ce lubrifiant peut être qualifié d'hydrofuge.
- Diminue les frottements dans les applications métal sur métal et métal sur plastique.
- Se pulvérise comme une huile, mais se dépose comme une graisse.
- Convient pour les surfaces verticales, ne coule pas et ne forme pas de gouttes.
- Sa couleur blanche permet une inspection visuelle facile du film.
- L'aérosol utilise comme propulseur un hydrocarbure qui permet de bien maîtriser l'application et l'épaisseur du film.

3. Applications

- Lubrification longue durée de:
- Mécanismes de commande de freins et de sélection de vitesses
- Charnières
- Verrous
- Câbles
- Glissières, rails de guidage
- Pignons et chaînes non carénés
- Transporteurs à coulisse
- Bornes de batteries
- Antennes
- Câbles de tachymètres
- Cames de distributeurs
- Glissières de sièges
- Pompes à eau
- Glissières de portes de garages
- Protège les machines, outils et équipements d'ateliers

4. Mode d'emploi

- Secouer énergiquement avant utilisation.
- Appliquer sur surfaces sèches et propres.
- Pour applications très localisées et zones difficiles à atteindre, employer le petit tube prolongateur.
- Ne pas mélanger avec d'autres lubrifiants.
- Utiliser avec une ventilation adéquate.

CRC Industries France SAS
12, Bld des Martyrs de Chateaubriant – Z.I. du Val d'Argent – B.P. 90028
F-95102 Argenteuil Cedex. - France
Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96
S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L
www.crcind.com

- Ne pas appliquer sur des équipements sous tension.
  Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à la reglementation EC N° 1907/2006 Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF.

5. Caractéristiques typiques du produit

Aspect	: graisse visqueuse, blanc cassé
Point éclair (en vase ouvert)	: < 0℃
Intervalle de distillation (solvant)	: 60-100℃
Densité de vapeur (réf. air = 1)	: 3
Densité (à 20℃)	: 0,81
Caractéristiques du film sec	
Masse volumique (à 20℃)	: 0,95
Point éclair	: > 200℃
Point de goutte	: 177℃
Consistance selon NLGI	: classe 2
Température minimale	: -18℃
Usure 4 billes (ASTM D 2266)	: 0,52 mm
Charge de soudure E.P. (DIN 51350)	: 360 kg
Résistance à l'eau chaude (DIN 51807 T1, 90℃)	: 0

6. Conditionnements

Réf. : 6572 - Aérosol de 650 ml brut - 400 ml net Cartons de 12 aérosols

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet: www.crcind.com.
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version: 30240 02 0608 03
Date: 25 mars 2010

CRC Industries France SAS
12, Bld des Martyrs de Chateaubriant – Z.I. du Val d'Argent – B.P. 90028
F-95102 Argenteuil Cedex. - France
Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96
S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L
www.crcind.com