

Pattex Contact Liquide

Colle contact liquide pour l'assemblage et le placage multi-matériaux



- Assemblage et placage multi-matériaux
- Tack initial élevé
- Temps de travail 2h
- Sans toluène, sans cyclohexane
- Peut être appliqué en pistolet (en association avec Pattex Diluant et Nettoyant)

DESTINATIONS

- Permet de coller bois, stratifié, métal, PVC rigide, caoutchouc, céramique, verre, porcelaine, feutre, cuir, liège sur bois ou entre eux.
- Permet le collage des joints d'étanchéité des portes et fenêtres (bandes préformées, etc....)
- Peut être utilisé en double encollage pour la pose de revêtements de sol tels que :
 - linoléum, en dalles ou en lés, envers jute, ou fibre de verre.
 - caoutchouc en dalles, lisse ou pastille en intérieur
 - revêtements PVC : marches intégrales, relevés en plinthe
 - Nez de marches souples ou profilés
- Ne convient pas pour les feuilles de PVC minces ou tissus d'ameublement en PVC enduit ou expansé, le polyéthylène, le Téflon et le polystyrène expansé ou extrudé.

Remarques :

Du fait de la grande variété des revêtements de sol souple notamment PVC, un essai préalable est recommandé. Vérifier auprès du fabricant de revêtement si les colles de type Contact sont recommandées.

MISE EN ŒUVRE

Homogénéiser soigneusement la colle avant emploi.

Assemblage

- Appliquer une couche régulière de Pattex Contact Liquide sur les deux faces à assembler à l'aide d'une spatule finement dentelée ou d'un pinceau à poils courts.
- Dans le cas de surfaces importantes, appliquer la colle dans le sens de la longueur sur une face et dans le sens de la largeur sur l'autre face. Laisser gommer la colle pendant 10-20 min, selon les matériaux et les conditions atmosphériques. Le film de colle doit être sec au toucher avant la mise en contact.
- Assembler les 2 pièces, toute rectification est alors impossible.
- Exercer sur la pièce assemblée une pression courte et forte à l'aide d'un rouleau maroufleur (en passes croisées).
- Pour les pièces de grandes dimensions, les stratifiés et les métaux, utiliser de préférence une presse. La résistance du collage est fonction de l'intensité de la pression et non de sa durée. La pièce assemblée peut être affleurée et travaillée aussitôt après la mise en contact.

Pose de revêtements de sol

- Ne pas diluer la colle. Appliquer uniformément la colle sur le support et sur l'envers du revêtement à l'aide d'une spatule appropriée.
- Pour l'encollage du caoutchouc, du liège, du linoléum, des revêtements à envers rugueux, utiliser une spatule finement dentelée.
- Laisser gommer la colle pendant environ 10 min environ jusqu'à ce qu'elle soit sèche au toucher.
- Appliquer le revêtement de sol. Toute rectification est alors impossible.
- Maroufler soigneusement toute la surface du revêtement.
- N'effectuer la soudure du revêtement qu'après un délai de 24 h.

CONDITIONNEMENT

Pattex Contact Liquide est disponible en blister de 50 g, en blister de 125 g, boîtes de 300 et 650 g et bidon de 4.5 kg

STOCKAGE

24 mois au sec et entre 5°C et 50°C.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Ambré
Consistance	Fluide
Densité	Env 0.90
Consommation :	125 à 175 / m ² par face à encoller
Temps de gommage	Environ 10 min selon la température et l'humidité ambiante
Temps ouvert	2 heures
Temps de prise	Résistance finale après 72 h
Résistance mécanique du collage	70 kg / cm ²
Résistance à l'eau	Résiste à l'humidité temporaire mais ne convient pas pour des applications soumises à des expositions permanentes à l'eau. Dans ce cas, Utiliser Pattex Bois Extérieur.
Résistance à la température	Jusqu'à env. +100°C.
Etiquetage de danger	Oui

Note COV :



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

OBSERVATIONS

- La reconnaissance des supports appartient à l'applicateur qui engage sa responsabilité et qui, le cas échéant, est tenu de signaler les problèmes, formuler les réserves, et proposer les solutions.
- Pour une application au pistolet, ou en cas d'évaporation d'une partie des solvants, diluer la colle avec Pattex Diluant et Nettoyant (30% maximum).
- En cas d'assemblage de grandes surfaces, intercaler entre elles des feuilles de papier Kraft ou des lattes en bois pour bien ajuster les surfacer à coller et effectuer un collage progressif.
- Pour tous les collages devant résister à des températures supérieures à 100°C, utiliser Pattex Contact Spéciale Hautes Températures
- Travailler à l'abri des courants d'air pour éviter toute condensation.
- En cas d'épaississement de la colle lors d'un stockage au froid, ramener tout doucement la colle à sa température d'utilisation avant emploi.
- En assemblage, lorsque le temps ouvert est dépassé, réactiver le film de colle à l'aide de Pattex Diluant et Nettoyant ou à la chaleur (sans utiliser une flamme).
- Lors d'une pose sur sols chauffants ceux-ci doivent être conformes aux DTU en vigueur et au cahier des charges du CSTB.
- Bien respecter les délais de séchage de la dalle et/ou de la chape.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels
au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME PATTEX BOIS

Contact Liquide	Colle néoprène pour grandes surfaces
Contact Gel	Colle néoprène pour surfaces poreuses ou verticales
Spéciale Haute température	Colle néoprène pour utilisation jusqu'à +120°C
Contact Transparent	Colle néoprène pour matériaux transparents
Diluant et Nettoyant	Produit de dilution et de nettoyage pour colles contacts

Mise à jour de la fiche technique : Juin 2013

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87
www.pattex-pro.fr



www.pattex-pro.fr



Qualité Professionnelle