



## ROUILLAEX

### ROUILLANT FER

#### • DESCRIPTION

Rouille uniformément tous les métaux ferreux rapidement. Application sur meubles, objets, serrureries, pentures, portails, grilles...

- + Intérieur / extérieur
- + Tous métaux ferreux
- + Action rapide

#### • MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Si besoin, diluer dans de l'eau (dans ce cas, verser toujours le produit dans l'eau et jamais le contraire.. Le métal à traiter doit être propre, non calaminé, non vernis, non peint, dégraissé et non exposé au soleil. Au pulvérisateur : pulvériser en couches régulières et renouveler l'opération pendant 4 jours. Au pinceau : appliquer en couches régulières et généreuses, puis laisser agir. Renouveler l'opération. Au trempé : convient pour les pièces de petite taille. Laisser immerger de 1 à 5 heures ou plus si besoin. Laisser sécher à l'air libre, renouveler l'opération 3 à 4 fois. La rouille apparaît après quelques heures. Rincer à l'eau. Neutralisation et finition : quand le résultat désiré est obtenu, laisser sécher et neutraliser avec le **2.ROUILLAEX STOP - NRF834**, puis protéger avec le **3.ROUILLAEX PROTECT - VP835**.

#### • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : jaunâtre
- Densité à 20°C : 1.14 +/- 0.02
- pH : acide fort

#### • RECOMMANDATIONS

Lire la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant utilisation (disponibles sur [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net) et [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)). Produit corrosif. Le port des gants et lunettes de protection est recommandé.

**Étiquetage :** DANGER, GHS05, GHS07.

#### INFOS LOGISTIQUES

- Réf : RF804

Bidon 1 L

Carton de 12

Code douane

3824909699

Transport ADR

Non soumis

Soumis

#### DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7  
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81  
[contact@aexalt.net](mailto:contact@aexalt.net) – [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)

**Produit à usage professionnel**  
**Conçu et fabriqué en France**