

# DÉROUILLAEX<sup>NV</sup>

## DÉROUILLANT PASSIVANT



### • DESCRIPTION

Dérouillant passivant pour pièces métalliques. Augmente l'accrochage de la peinture sur les substrats. Convient pour le dérochage des pièces en aluminium. Permet de traiter également les pièces légèrement grasses. Miscible en toute proportion dans l'eau.

+ Convient avant peinture

### • MODE D'EMPLOI

Diluer entre 10 et 50 % dans l'eau en fonction du degré d'oxydation. Traitement au trempé, par pulvérisation ou à l'éponge. Laisser agir 15 à 20 min. Il est fortement conseillé de rincer après usage et avant de repeindre. Avant de repeindre, l'usage d'un neutralisant comme NRF834 – ROUILLAEX STOP est idéal.

### • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : incolore
- Densité : 1.85
- pH = 1

### • RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)).  
Produit corrosif. Le port de gants et lunettes de protection est recommandé.

**Étiquetage :** DANGER, GHS05, GHS07, H302, H314.

### INFOS LOGISTIQUES

- Réf : NP8101

Bidon 1L

Carton de 12

- Réf : NP8111

Bidon 5L

Carton de 4

- Réf : NP8121

Fût 30L

### Code douane

3824904500

### Transport ADR

Non soumis

(NP8101, NP8111)

Soumis

(NP8121)

### DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

### PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7  
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81  
[contact@aexalt.net](mailto:contact@aexalt.net) – [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)

**Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France**